



Maintenance

5335-0

Perle

Fiche technique



DESCRIPTION

MAINTENANCE série 5335 est une peinture au latex d'intérieure avec un fini perle qui a été conçue pour les travaux institutionnels et résidentiels. Elle est dotée d'une excellente opacité.

CARACTÉRISTIQUES		INFORMATIONS TECHNIQUES					
<p>Anti-éclaboussure Lors des travaux, un minimum de protection est requis pour les plinthes et les planchers.</p> <p>Nivellement supérieure L'uniformité du film résulte en une meilleure opacité et un fini doux et lisse.</p> <p>Facilité d'application Cette peinture est facile d'application et s'étale sans difficulté.</p>		<p>SÉCHAGE Repeindre : 4-8 heures Au toucher : 1 heure</p> <p style="text-align: center;">Selon la température et la couleur choisie.</p>					
		<p>SUPERFICIE (pour 946 ml)</p>	<p>12-13 m² (130 - 150 pi²) Varie selon la porosité de la surface</p>				
		<p>Nettoyage</p>	<p>Eau tiède savonneuse</p>				
		<p>Dilution</p>	<p>Aucune</p>				
		<p>% de solides en poids</p>	<p>43%</p>				
		<p>% de solides par volume</p>	<p>33%</p>				
		<p>COV</p>	<p><50 g/L</p>				
		<p>LUSTRE</p>	<table border="1"> <tr> <td>60°</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>85°</td> <td>50%</td> </tr> </table>	60°	20%	85°	50%
60°	20%						
85°	50%						
		<p>Perle</p>	<p>Peut varier selon la texture de la surface sur laquelle elle est appliquée.</p>				
BASES À TEINTER		FORMATS		NORMES			
		946ml	3.78L	18.9L			
Blanc	5335-0		X	X			
Base P	5335-1		X	X			
Base M	5335-2		X				
Base D	5335-4		X				
Base A	5335-5		X				
COULEURS							
<p>Un super blanc ainsi que 1500 coloris MF. Aussi, une infinité de couleurs peut être reproduite par ordinateur.</p>							
Base P	2 oz de colorant max. / 3,78 L						
Base M	5 oz de colorant max. / 3,78 L						
Base D	8 oz de colorant max. / 3,78 L						
Base A	12 oz de colorant max. / 3,78 L						

USAGE	LIMITATIONS
-Utilisation intérieure. -Peut être utilisée sur des surfaces neuves ou déjà peintes. -Recommandée pour les murs, porte et boiseries ou tout endroit où l'activité est élevée. -Convient aussi bien pour les travaux résidentiels, ou institutionnels.	- Ne pas appliquer sous 10°C - Ne pas utiliser sur les planchers. - Attendre 15 jours avant le premier lavage.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte, il est recommandé de laver avec un dégraissant (TSP) afin d'éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Les surfaces brillantes doivent être bien poncées et époussetées.

APPRÊT RECOMMANDÉ

Bois: Sceller les nœuds de pin avec **Stop Plus 298** avant de poser la finition.

Gypse ou maçonnerie: Appliquer un apprêt scellant **MAINTENANCE 5371-0**.

Métal ferreux: Appliquer un apprêt antirouille **ISO-RUST 4350 ou 4370**.

Peinture latex et alkyde mate: Aucun apprêt requis.

Peinture alkyde lustrée: Appliquer une sous-couche **Adhéro Plus 290**.

APPLICATION

Bien mélanger avant l'emploi. Appliquer une couche ou deux si nécessaire. Laisser sécher au moins 4 heures entre chaque couche pour les teintes pâles et 8 heures pour les teintes foncées. Pour bien cacher la surface, il est recommandé d'utiliser un rouleau 15mm anti-feutrant et un pinceau en nylon-polyester de qualité. Pour une application par pulvérisation, diluer avec un maximum de 10% d'eau. Laver les rouleaux et pinceaux à l'eau tiède savonneuse.

GARANTIE	MESURES DE SÉCURITÉ
Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du manufacturier. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.	<ul style="list-style-type: none"> - Garder hors de la portée des enfants - Maintenir le contenant fermés lorsque non-utilisé - Éviter le gel - Garder dans un endroit sec entre 10-30°C