



PROLINE 6065

Apprêt de scellement
Latex acrylique

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

Le **Proline 6065** est un apprêt de scellement au latex acrylique, pour une utilisation intérieure. Il est facile à appliquer et sèche rapidement. Il est formulé pour sceller le gypse neuf. Il est conçu spécialement pour répondre aux attentes du peintre professionnel. Le **Proline 6065** peut être utilisé pour des projets de types commerciaux, institutionnels et résidentiels.

USAGE		LIMITATIONS						
Cet apprêt de scellement est applicable sur des surfaces intérieures. Il scelle et cache les réparations pour l'obtention d'un lustre uniforme avec la peinture de finition. Le Proline 6065 est recommandé pour des surfaces neuves telles que le gypse neuf, le béton et le bois.		Éviter toute application à des températures sous 10°C Ne pas appliquer à l'extérieur Ne pas utiliser sur des planchers Ne pas appliquer sur des peintures alkydes Ne pas appliquer sur des surfaces lustré Peut craquer si surchargé dans les coins						
CARACTÉRISTIQUES		INFORMATIONS TECHNIQUES						
<ul style="list-style-type: none"> Le Proline 6065 scelle les feuilles de gypse et le tire-joint. Il sèche rapidement et peut être recouvert après seulement 3 heures. Il procure un bon pouvoir cachant. Le Proline 6065 peut facilement être sablé après un temps de séchage de 3 heures sans surchargement du papier abrasif. 		<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">SÉCHAGE</td> <td>Repeindre:</td> <td>Au toucher:</td> </tr> <tr> <td>4 heures</td> <td>30 minutes</td> </tr> </table> <p>À 25° Celsius Taux d'humidité relative 50% Selon la couleur choisie.</p>		SÉCHAGE	Repeindre:	Au toucher:	4 heures	30 minutes
SÉCHAGE	Repeindre:	Au toucher:						
	4 heures	30 minutes						
		SUPERFICIE	33 - 42 m ² (350 - 450 pi ²)					
		(pour 3.78 L)	Varie selon la porosité de la surface					
		Épaisseur minimale recommandée du film	Humide : 3.6 - 4.6 mils Sec : 1.28 -1.65 mils					
		Nettoyage	Eau tiède savonneuse					
		Résine	Latex acrylique					
		Diluant	Eau					
		Inflammabilité	N/A					
		Point d'éclair	N/A					
		% de solides en poids	53%					
		% de solides par volume	36%					
		COV	<100 g/L					
		LUSTRE	60° N / A 85° N / A					
BASES À TEINTER		FORMAT						
		946 ml	3,78 L					
			18,9 L					
6065-0	Blanc		X X					
		NORMES						
ONGC		Type 1GP 119						

PRÉPARATION DE SURFACE

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte, il est recommandé de nettoyer avec un dégraissant (TSP) afin d'éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Rincer à fond la surface entière. Les surfaces doivent être bien poncées et époussetées.

Présence de moisissure : Nettoyer la surface affectée avec un mélange de 1 partie d'eau javellisée pour 3 parties d'eau. Rincer à fond la surface entière.

Peinture qui écaille : À l'aide d'un grattoir, enlever la peinture affaiblie, ensuite poncer les rebords de la surface pour la rendre lisse. Un composé de réparation doit être utilisé afin de remplir les trous et les surfaces inégales. Poncer avec un papier abrasif de grain #100.

Gypse neuf : Afin d'éviter la création d'une texture indésirable sur la feuille de gypse, le composé à joint ne doit pas être poncé excessivement.

Béton/maçonnerie : Attendre que le béton/maçonnerie ait durci au moins 30 jours avant de le peindre.

Bois : La surface doit être poncée avec un papier abrasif de grain #80 ou #100 afin de lisser la surface.

APPLICATION

Ce produit est prêt à l'emploi et ne requiert aucune dilution. Bien mélanger avant l'utilisation. Appliquer une couche ou deux si nécessaire. Allouer un temps de séchage minimal de 4 heures entre chaque couche. Afin de bien couvrir la surface, il est recommandé d'utiliser un rouleau de 15mm anti-feutrant et un pinceau en nylon-polyester de qualité. Nettoyer les rouleaux et les pinceaux à l'eau tiède savonneuse après l'utilisation de ceux-ci.

Pour une application par pulvérisation : Diluer avec un maximum de 10% d'eau.

Pression : 2000 à 2500 lb/po²*

Buse : 0.015 – 0.019*

**Ces données peuvent varier selon la marque du fabricant de l'équipement.*

ENTRETIEN

Il doit être recouvert d'une couche de finition.

ENTREPOSAGE

Entreposer la peinture dans un endroit sec et maintenir la température entre 10°C et 30°C.

GARANTIE

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.

MESURES DE SÉCURITÉ

- Tenir hors de la portée des enfants
- Garder le contenant fermé lorsque non-utilisé
- Éviter le gel

«Contactez votre municipalité pour disposer des contenants et des surplus de façon écologique »