



# FICHE TECHNIQUE

## ALKYDE PLUS –

### Fini porcelaine

# 135-0

### 1. Description du produit

Une peinture à l'huile intérieure de haute qualité, ne contenant ni plomb ni mercure, respectant l'environnement.

### 2. Caractéristiques

#### Super adhésion

L'excellente adhésion de ce produit permet de couvrir presque tous les types de surface, même lustrée, avec un minimum de préparation.

#### Super lavabilité

Ce produit rend la surface non poreuse, imperméable, ce qui empêche la pénétration des taches et facilite l'entretien.

#### Excellent cachant

L'utilisation d'un rouleau anti-feutrant de 10mm facilitera l'application et donnera un meilleur résultat.

#### Faible odeur

Ce produit est fabriqué avec des solvants à faible odeur pour minimiser l'inconvénient de peindre à l'huile.

### 3. Utilisations

C'est un produit pour usage **intérieur** seulement. Il est recommandé pour les endroits où il y a beaucoup d'activité et où les lavages seront fréquents comme la salle à dîner, la salle de bain, l'entrée et les portes des pièces. Ce produit peut être utilisé aussi bien pour les travaux commerciaux et institutionnels que résidentiels.

### 4. Couleur

Super blanc.

### 5. Limitations

- Ne pas utiliser sur les planchers.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas appliquer sous 10°C.

### 6. Garantie

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. La responsabilité du fabricant est limitée au remplacement du produit dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection.

### 7. Composés organiques volatiles

Conformément au projet de règlement d'Environnement Canada sur les composés organiques volatiles pour les revêtements non mats ce produit contient 415 g/L.

### Préparation des surfaces

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte il est recommandé de laver avec un dégraissant pour éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Les surfaces brillantes doivent être bien poncées et époussetées avant de peindre.

Sur du bois neuf ou traité ayant été exposé aux intempéries, il est fortement recommandé de neutraliser toutes croissances de moisissures apparentes ou non afin d'éviter le pelage. Utilisez un mélange de 3 parties d'eau et d'une partie d'eau de javel, laissez agir pendant 20 minutes, puis rincez; permettre au bois de sécher 24 hrs. si on applique un latex et 72 hrs. si on applique un alkyde.

### Apprêt recommandé

**Bois:** : Traiter les nœuds avec MF-298 et appliquer une couche de fond scellant MF-320 ou un apprêt scellant MF-270.

**Gypse ou maçonnerie** : Un apprêt scellant MF-170

**Plâtre** : Une couche de fond scellant MF-320

**Métal ferreux** : Un apprêt anti-rouille MF-4370.

**Peinture latex et alkyde** : Aucun apprêt requis.

### Mode d'emploi

Bien mélanger avant l'emploi. Appliquer une couche ou deux si nécessaire. Laisser sécher au moins 8 heures entre chaque couche. Ne pas appliquer au-dessous de 10 °C. Pour bien cacher la surface, il est recommandé d'utiliser les rouleaux 10mm anti-feutrant et les pinceaux en soie de qualité. Laver les rouleaux et pinceaux avec MF-Sol 450.

### Méthode et dilution

Appliqué au Pinceau. : Aucune dilution requise

Appliqué au Rouleau. : Aucune dilution requise

Appliqué par Pulvérisation : Au maximum 10% de dilution avec MF-Sol 450.

### Propriétés physiques

Séchage : 8 à 18 heures selon la température de la pièce.

Étalement : 125 Pi<sup>2</sup>/L-500 Pi<sup>2</sup>/Gal –11.5m<sup>2</sup>/L

%Solide en poids : 63.7

Point Éclair : 42°C

Nettoyage : MF-Sol 450

Format : 946ml et 3,78L

### Norme

Type : 1 GP 60

### Lustre

Alkyde PLUS #135 donne un lustre d'environ 90%.

### Mesures de sécurité

Garder hors de la portée des enfants.

Maintenir les contenants fermés lorsque non utilisés.

Maintenir une bonne ventilation lors de l'application

## PEINTURES MF INC.

1605 Boul. Dagenais Ouest, Laval, (Québec) H7L 5A3  
Téléphone: (450) 628-3831 / 1(800) 363-8034 Télécopieur: (450) 628-6221  
21 novembre 2007