



FICHE TECHNIQUE

ISO-THANE –

Finis satin

1555-0

1. Description du produit

Un verni acrylique/uréthane à base d'eau, ne contenant ni plomb ni mercure, respectant l'environnement.

2. Caractéristiques

- Extrêmement durable
- Facile à utiliser
- Facile à nettoyer
- Permet de teindre et vernir en une seule opération.

3. Utilisations

Un système à un composant spécialement développé pour les boiseries intérieures telles que planchers, cadrages, meubles, portes, fenêtres etc.

4. Couleur

- Finition naturelle.
- Un choix illimité de couleurs.

5. Limitations

- Ne pas utiliser de laine d'acier ou de papier abrasif oxydant afin de ne pas laisser des particules ferreuses oxydantes qui pourraient rouiller et faire des taches brunes sous la couche de finition.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas appliquer sur les tuiles ou le vinyle
- Ne pas appliquer sous 10°C.

6. Garantie

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. La responsabilité du fabricant est limitée au remplacement du produit dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection.

Mesures de sécurité

Garder hors de la portée des enfants.
Maintenir les contenants fermés lorsque non utilisés.
Éviter le gel.

Préparation des surfaces

La surface doit être sèche et propre. Ne pas appliquer au-dessus de cire, silicone, graisse, colle, huile, poli, poussières, laque ou gomme laque. Ne pas utiliser de laine d'acier ou de papier abrasif oxydant.

Mode d'emploi

Bien mélanger avant et occasionnellement durant l'utilisation. Ne pas mélanger avec aucun autre vernis, peintures ou solvants. Appliquer 3 couches sur les planchers et les surfaces fortement exposées à l'usure, toutes les autres surfaces (cadrages, meubles..) requièrent 2 couches. Utiliser un pinceau nylon/polyester ou un applicateur tampon. Peut être recouvert après 3 à 4 heures, mais si vous devez sabler, attendre 12 heures.

Propriétés physiques

Séchage	: 3 à 4 heures
Sabler	: 12 heures
Étalement	: 100-120 Pi ² /L 400-475 Pi ² /Gal 9-11 m ² /L

%Solide en poids	: 30%
Point Éclair	: Non Applicable
Nettoyage	: Eau
Format	: 946ml, 3.78L
VOC	: < 350 g/L

Lustre

ISO-THANE #1555 donne un lustre d'environ 15%.
Reflét : 25%

PEINTURES MF INC.

1605 Boul. Dagenais Ouest, Laval, (Québec) H7L 5A3
Téléphone: (450) 628-3831 / 1(800) 363-8034 Télécopieur: (450) 628-6221
4 février 2010

www.peinturesmf.com