



# FICHE TECHNIQUE

# DESIGNER PLUS

## Zéro COV

## Venezia

## SÉRIE 2060-0

### 1. Description du produit

**Designer Plus** fini venezia 100 % acrylique – Zéro COV est un revêtement décoratif caractérisé par une grande absorption de la lumière pour créer une ambiance douce et harmonieuse afin d'atténuer les défauts de surface. Ce produit est recommandé par des architectes et des designers pour les travaux résidentiels et commerciaux lorsqu'un fini *facile d'entretien* est exigé sur les murs et les moulures. Contrairement aux formulations habituelles du latex acrylique et de l'alkyde, ce produit ne contient aucun composé organique volatil pouvant contribuer à la pollution de l'air.

### 2. Caractéristiques

#### Antimoisissure

Contient un fongicide qui prévient la prolifération de moisissure.

#### Anti éclaboussure

Lors des travaux, un minimum de protection est requis pour les plinthes et les planchers.

#### Uniformité supérieure

Son nivellement supérieur entraîne une meilleure opacité et un lustre doux et lisse. Une fois la surface sèche, le fini est similaire à celui d'un alkyde.

#### Faible odeur, séchage rapide et sans jaunissement

Designer Plus, une qualité inégalée dans la gamme des peintures au latex.

#### Lavable et durable

Designer Plus tolère bien les lavages à l'eau tiède et au savon doux et conserve sa coloration longtemps. ( voir limitations)

#### Écologique

La formulation du Designer Plus est sans COV.

### 3. Utilisations

#### Intérieure.

- Surfaces neuves ou déjà peintes.
- Murs et moulures des cuisines, salle de bain et passage...

#### Extérieur

- Partout où un lustre doux est désiré.
- Parement de bois, de vinyle ou d'aluminium.
- Maçonnerie apprêtée
- Toute surface propre et bien apprêtée.

### 4. Couleur

Il est disponible dans toutes les bases de Peintures MF.

Blanc, Pastel, Moyenne, Foncé et Accent.

Des COV peuvent être ajoutés lors de la colorations.

### 5. Limitations

- Éviter le gel.
- Attendre un mois avant de laver.
- Ne pas frotter avec des récurants ni de produit à l'ammoniac.
- Laver avec de l'eau et du détergent à vaisselle à l'aide d'une éponge en évitant de polir la peinture.
- Ne pas mélanger avec d'autres peintures.

### 6. Garantie

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.

## PEINTURES MF INC.

1605 Boul. Dagenais Ouest, Laval, (Québec) H7L 5A3  
Téléphone: (450) 628-3831 / 1(800) 363-8034 Télécopieur: (450) 628-6221  
26-04-11

www.peinturesmf.com

### 7.Préparation des surfaces

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte il est recommandé de laver avec un dégraissant pour éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Les surfaces brillantes doivent être bien poncées et époussetées avant de peindre.

Sur du bois neuf ou traité ayant été exposé aux intempéries, il est fortement recommandé de neutraliser toutes croissances de moisissures apparentes ou non afin d'éviter le pelage. Utilisez un mélange de 3 parties d'eau et d'une partie d'eau de javel, laissez agir pendant 20 minutes, puis rincez; permettre au bois de sécher 24 hrs. si on applique un latex et 72 hrs. si on applique un alkyde.

### 8.Apprêts recommandés

- Bois** : Traiter les nœuds avec **Stop Plus298** et appliquer une sous-couche **Portico 270** par la suite.
- Gypse ou maçonnerie Intérieure** : Un apprêt scellant **Latex Plus170**.
- Maçonnerie extérieure** : Une sous-couche **Portico 270**.
- Plâtre** : Une couche de fond scellante **Alkyde Plus 320**.
- Métal ferreux** : Un apprêt antirouille **ISO-RUST 4370**.
- Peinture alkyde lustrée** : Une sous-couche **Adhéro Plus 290**.
- Peinture latex et Alkyde mate** : Aucun apprêt requis.

### 9.Mode d'application

Bien mélanger le contenu Ne pas diluer. Appliquer deux couches. Pour optimiser la performance, utiliser des accessoires de première qualité; un rouleau 15mm et un pinceau polyester/nylon sont recommandés. Pour obtenir une surface uniforme : rouler de haut en bas ↑↓ en faisant un « W » deux largeurs de manchon à la fois et terminer toujours dans le même sens soit de haut en bas ↓. Attendre au **minimum 6 heures** entre chaque couche. Le temps de séchage peut varier selon l'humidité et la température.

### 10.Méthode et dilution

- Appliqué au Pinceau : Aucune dilution requise
- Appliqué au Rouleau : Aucune dilution requise
- Appliqué par Pulvérisation : Au maximum 10% de dilution avec de l'eau

### 11.Propriétés physiques

- Séchage : 6 à 8 heures selon la température de la pièce.
- Étalement : 946ml = 13 à 14 m.<sup>2</sup> (120 à 150 pi.<sup>2</sup>).
- 3.78L = 52 à 56 m.<sup>2</sup> (550 à 600 pi.<sup>2</sup>)

- %Solide en poids : 51%
- Point Éclair : Non Applicable
- Nettoyage : Laver les outils à l'eau tiède savonneuse.
- Format : 946ml, 3,78L
- COV : Zéro

### 12.Norme

- Type : 1 GP 100, 1 GP 209, 1 GP 138

### 13.Lustre

Designer Plus Venezia donne un lustre d'environ 7%.  
Reflét : 27%.

### 14.Mesures de sécurité

Garder hors de la portée des enfants.