



# FICHE TECHNIQUE

## PORTICO –

### Fini mat

## SÉRIE 268

#### 1. Description du produit

PORTICO de Peintures MF est le LATEX 100% ACRYLIQUE qui s'apparente le plus à un alkyde. Une peinture haut de gamme de conception révolutionnaire qui marie les avantages d'un latex de qualité supérieure aux bénéfices de l'alkyde.

#### 2. Caractéristiques

##### Super adhérent

En général le Portico s'agrippe très bien aux surfaces bien préparées sans apprêt. Toutefois, certains alkydes lustrés au silicone ont besoin d'être recouvert d'un apprêt alkyde MF 320 ou un super adhérent acrylique MF 290 au besoin.

##### Anti-éclaboussure & anti-moisissure

Lors des travaux, un minimum de protection est requis pour les plinthes et les planchers. Retarde la prolifération des moisissures.

##### Monocouche

Une seule couche de PORTICO suffit sur une surface bien apprêtée et de teinte semblable.

##### Uniformité supérieure

Son nivellement supérieur résulte en une meilleure opacité et un fini doux et lisse. Une fois la surface sèche, le fini est similaire à celui d'un alkyde.

##### Faible odeur, séchage rapide et sans jaunissement

PORTICO, une qualité inégalée dans la gamme des peintures au latex.

##### Lavable et durable

PORTICO tolère bien les lavages à l'eau tiède et au savon doux et conserve son lustre et sa coloration longtemps.

##### Écologique

PORTICO respecte les normes gouvernementales en matière d'environnement.

#### 3. Utilisations

PORTICO a été conçu pour une utilisation INTÉRIEURE et EXTÉRIEURE. Il peut être utilisé sur des surfaces neuves ou déjà peintes. À l'intérieur, il est hautement recommandé pour les portes et cadres, les armoires, les cuisines et les salles de bain (anti-moisissure) ainsi que les portiques ou tout endroit où l'activité est élevée.

PORTICO peut remplacer avantageusement l'alkyde. À l'extérieur, il est performant sur les surfaces verticales telles que les clôtures, les garages, les murs de ciment ou de blocs de ciment ou tout autre substrat. PORTICO convient aussi bien pour des travaux résidentiels, commerciaux ou institutionnels.

#### 4. Couleur

Un super blanc ainsi que 1500 coloris MF. Aussi, une infinité de couleurs peut être reproduite par ordinateur.

#### 5. Limitations

-Ne pas utiliser sur les planchers.

-Attendre un mois avant de laver.

**-Ne pas frotter avec des récurants ni de produits à l'ammoniac.**

-Laver avec de l'eau et du détergent à vaisselle à l'aide d'une éponge en évitant de polir la peinture.

-Ne pas appliquer sous 10°C.

-Ne pas mélanger avec d'autres peintures.

#### 6. Garantie

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. La responsabilité du fabricant est limitée au remplacement du produit dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection.

#### Préparation des surfaces

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte il est recommandé de laver avec un dégraissant pour éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Les surfaces brillantes doivent être bien poncées et époussetées avant de peindre.

Sur du bois neuf ou traité ayant été exposé aux intempéries, il est fortement recommandé de neutraliser toutes croissances de moisissures apparentes ou non afin d'éviter le pelage. Utilisez un mélange de 3 parties d'eau et d'une partie d'eau de javel, laissez agir pendant 20 minutes, puis rincez; permettre au bois de sécher 24 hrs. si on applique un latex et 72 hrs. si on applique un alkyde.

#### Apprêt recommandé

##### Bois

: Traiter les nœuds avec MF-298 et appliquer une couche de fond scellante MF-320 ou une sous-couche scellante MF270

##### Gypse ou

: Un apprêt scellant MF-170 ou une sous-couche scellante MF-270.

##### Maçonnerie intérieure

: Une sous-couche scellante MF-270

##### Maçonnerie extérieure

: Une couche de fond scellante MF-320.

##### Plâtre

: Un apprêt antirouille MF-4370.

##### Métal ferreux

: Une sous-couche MF-290 ou MF-320

##### Peinture alkyde lustré:

: Aucun apprêt requis.

##### Surface déjà peinte

#### Mode d'emploi:

Bien mélanger avant l'emploi. Appliquer une couche ou deux si nécessaire. Laisser sécher au moins 4 heures entre chaque couche, pour les teintes pâles et 8 heures pour les teintes foncées. Ne pas appliquer au-dessous de 10°C. Il est recommandé d'utiliser les rouleaux 13mm anti-feutrants et les pinceaux au nylon-polyester de qualité, pour bien cacher la surface. Laver les rouleaux et pinceaux à l'eau tiède savonneuse.

#### Méthode et dilution

Appliqué au Pinceau : Aucune dilution requise

Appliqué au Rouleau : Aucune dilution requise

Appliqué par Pulvérisation : Au maximum 10% de dilution avec de l'eau

#### Propriétés physiques

Séchage : 4 à 8 heures selon la température de la pièce.

Étalement : 150 Pi<sup>2</sup>/L-600 Pi<sup>2</sup>/Gal -14 m<sup>2</sup>/L

%Solide en poids : 52%

Point Éclair : Non Applicable

Nettoyage : Eau

Format : 946ml et 3,78L

COV : < 100 g/L

#### Norme

Type : 1 GP 100, 1 GP 138, 1 GP 209

#### Lustre

PORTICO 268 donne un lustre d'environ 2.8%.

Reflét : 2.8%

#### Mesures de sécurité

Garder hors de la portée des enfants.

Maintenir les contenants fermés lorsque non utilisés.

Éviter le gel.

## PEINTURES MF INC.

1605 Boul. Dagenais Ouest, Laval, (Québec) H7L 5A3

Téléphone: (450) 628-3831 / 1(800) 363-8034 Télécopieur: (450) 628-6221

03 Février 2010

www.peinturesmf.com