



FICHE TECHNIQUE

PORTICO –
Apprêt de scellement
100% acrylique pour
bases teintables 2 & 4

SÉRIE
270-0

1. Description du produit

Un apprêt de scellement de première qualité à base de résine 100% acrylique pour usage intérieur et extérieur.

Ce produit possède aussi des bases teintables pour faire des couleurs manquant d'opacité, permettant ainsi de sauver une couche additionnelle.

2. Caractéristiques

Excellent scelleur

Scelle bien les surfaces poreuses telles que le bois, le béton, le gypse neuf et les réparations.

Excellent cachant

Ayant une excellente opacité dans le blanc, ce produit possède trois bases à teinter pour pouvoir atteindre une pleine opacité en réduisant le nombre de couche, surtout avec avec les couleurs à faible pouvoir cachant. Consulter notre liste de recettes déjà formulées à cet effet.

Promoteur d'adhésion

Excellent pour promouvoir l'adhésion sur des peintures alkydes ou sur des surfaces lustrées.

Anti-fendillement & anti-moisissure

Sur des surfaces fibreuses telles que le bois, ce produit lie les fibres ensemble pour empêcher le fendillement. Retarde la prolifération des moisissures.

Odeur minimale

Le PORTICO #270 est facile à appliquer. Il dégage une très faible odeur et sèche rapidement.

3. Utilisations

À l'intérieur

Sur des surfaces déjà traitées, ce produit peut promouvoir l'adhésion tout en scellant les réparations pour obtenir un lustre uniforme avec la peinture de finition.

À l'extérieur

Il peut sceller les surfaces poreuses tout en empêchant le fendillement.

Ce produit peut être utilisé aussi bien pour des travaux commerciaux et institutionnels que résidentiels.

4. Couleur

Blanc...ce produit possède deux bases pour faire des couleurs manquant d'opacité. Consulter notre représentant pour connaître la base appropriée.

5. Limitations

-Certains alkydes ou vernis au silicone nécessitent un apprêt alkyde genre 320 pour assurer une adhésion maximale.

-Ne pas utiliser sur les planchers ni sur du métal.

-Ne pas appliquer sous 10°C.

- Ne pas sceller *seulement* les réparations. – il est important que la sous-couche soit posée de façon uniforme pour que le trompe l'œil soit efficace lors de la pose de la finition à faible opacité.

- Sur un parement de vinyle, ne pas utiliser une couleur plus foncée que l'originale pour éviter la déformation du matériau.

6. Garantie

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant.

La responsabilité du fabricant est limitée au remplacement du produit dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection.

« Contacter votre municipalité pour disposer des contenants et des surplus de façon écologique »

Préparation des surfaces

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte il est recommandé de laver avec un dégraissant pour éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Les surfaces brillantes doivent être bien poncées et époussetées avant de peindre.

Sur du bois neuf ou traité ayant été exposé aux intempéries, il est fortement recommandé de neutraliser toutes croissances de moisissures apparentes ou non afin d'éviter le pelage. Utilisez un mélange de 3 parties d'eau et d'une partie d'eau de javel, laissez agir pendant 20 minutes, puis rincez; permettre au bois de sécher 24 hrs si on applique un latex et 72 hrs si on applique un alkyde.

Mode d'emploi :

Bien mélanger avant l'emploi. **Appliquer une couche uniforme sur toute la surface et laisser sécher au moins 2 heures pour le blanc, 6 heures pour la base 2 et 8 heures pour la base 4.** Ne pas appliquer au-dessous de 10°C. Il est recommandé d'utiliser les rouleaux de 15mm anti-feutrant et les pinceaux au nylon-polyester de qualité, pour bien cacher la surface. Laver les rouleaux et pinceaux à l'eau tiède savonneuse.

Méthode et dilution

Appliqué au Pinceau : Aucune dilution requise
Appliqué au Rouleau : Aucune dilution requise
Appliqué par Pulvérisation : Au maximum 10% de dilution avec
de l'eau

Propriétés physiques

Séchage : 2 à 8 heures selon la base et la température de la pièce.

Étalement : 150 PI²/L- 600 PI²/gal –14 m²/L

%Solide en poids : 53%
Point Éclair : Non Applicable
Nettoyage : Eau
Format : 946ml, 3,78L et 18,9L pour le blanc 270-0, 946ml et 3,78L pour les bases 2 et 4.

COV : < 50 g/L

Norme

Type : 1 GP 119, 1 GP 203
: MPI #17

Mesures de sécurité

Garder hors de la portée des enfants.

Maintenir les contenants fermés lorsque non utilisés.

Éviter le gel.

PEINTURES MF INC.

1605 Boul. Dagenais Ouest, Laval, (Québec) H7L 5A3
Téléphone: (450) 628-3831 / 1(800) 363-8034 Télécopieur: (450) 628-6221
03 Février 2010

www.peinturesmf.com