



FICHE TECHNIQUE

MÉLAMINE PLUS

Époxy Acrylique

Série 3200-0

Perle

1. Description du produit

Peinture au latex de résine époxy-acrylique additionnée de silicone. Elle procure un fini perle facile d'entretien. Cette peinture est conçue pour être appliqué sur de la mélamine, les portes et les moulures. Grâce à son fini ultra résistant, elle s'applique aussi sur les planchers.

2. Caractéristiques

Super résistant

Utilisant les toutes dernières technologies en terme d'auto-réticulation, **Mélamine Plus** vous procurera une durabilité accrue et supérieure aux peintures conventionnelles. Elle peut même être utilisée sur des planchers de bois ou de ciment en toute tranquillité d'esprit.

Entretien

Une fois bien durcit, **Mélamine Plus** offre une excellente résistance aux produits nettoyants. Son fini perle moins poreux, facilite son entretien.

Antimoisissure

Mélamine Plus contient un fongicide qui prévient la prolifération de moisissure.

Application

Mélamine Plus ne dégage que très peu d'odeur, ne jaunit pas et sèche très rapidement.

Écologique

Grâce aux nouvelles technologies **Mélamine Plus** contient moins que 100 g/L de COV. Ce qui en fait un revêtement très écologique.

3. Utilisations

Mélamine Plus peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur.

Il est recommandé pour les endroits exposés aux égratignures et aux lavages fréquents comme les armoires de cuisines et salle de bain ainsi que les portes et moulures de la maison entière. Il peut être utilisé aussi bien pour les travaux commerciaux, institutionnels que résidentiels.

4. Couleur

Un super blanc ainsi que 1500 coloris MF sont disponible. Aussi, une infinité de couleurs peut être reproduite par ordinateur.
Base : Pastel, Moyenne, Foncé et Accent

5. Limitations

-Ne pas appliquer sous 10°C.

6. Garantie

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du

Préparation des surfaces

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte il est recommandé de laver avec un dégraissant pour éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Les surfaces brillantes doivent être bien poncées et époussetées avant de peindre.

Sur du bois neuf ou traité ayant été exposé aux intempéries, il est fortement recommandé de neutraliser toutes croissances de moisissures apparentes ou non afin d'éviter le pelage. Utilisez un mélange de 3 parties d'eau et d'une partie d'eau de javel, laissez agir pendant 20 minutes, puis rincez; permettre au bois de sécher 24 hrs. si on applique un latex et 72 hrs. si on applique un alkyde.

Apprêt recommandé

Bois : Traiter les nœuds avec du **Stop Plus 298** et appliquer une couche de fond **Portico 270**
Gypse ou Maçonnerie intérieure : Un apprêt scellant **Latex Plus 170**.

Maçonnerie extérieure : Une sous-couche **Portico 270**

Métal ferreux : Un apprêt **ISO-RUST4370**.

Peinture alkyde lustrée : Une sous-couche **Adhéro Plus 290**

Surface déjà peinte : Aucun apprêt requis.

Mélamine : Poncer la surface avec un papier de grade 100. Laver avec un dégraissant, rincer puis laisser sécher. Appliquer une couche de fond **Adhéro Plus 290**.

Mode d'emploi

Bien mélanger avant l'emploi. Appliquer deux ou trois couches si nécessaire. Laisser sécher au moins 4 heures entre chaque couche, pour les teintes pâles et 8 heures pour les teintes foncées. Ne pas appliquer au-dessous de 10°C. Il est recommandé d'utiliser les rouleaux 15mm anti-feutrant et les pinceaux au nylon-polyester de qualité, pour bien cacher la surface. Laver les rouleaux et pinceaux à l'eau tiède savonneuse.

Méthode et dilution

Appliqué au Pinceau : Aucune dilution requise

Appliqué au Rouleau : Aucune dilution requise

Appliqué par Pulvérisation : Au maximum 10% de dilution avec de l'eau.

Propriétés physiques

Séchage : 4 à 6 heures selon le taux d'humidité et la température.

Étalement : 450-550 Pi²/Gal selon la porosité.

Solide en poids : 47%

Point Éclair : Non Applicable

Nettoyage : Eau tiède savonneuse

Format : 946ml et 3,78L

COV : < 100 g/L

Lustre

Mélamine Plus #3200 donne un lustre d'environ 25%.

Mesures de sécurité

Garder hors de la portée des enfants.

Maintenir les contenants fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Maintenir une bonne ventilation lors de l'application

PEINTURES MF INC.

1605 Boul. Dagenais Ouest, Laval, (Québec) H7L 5A3
Téléphone: (450) 628-3831 / 1(800) 363-8034 Télécopieur: (450) 628-6221
26-04-11

www.peinturesmf.com