



FICHE TECHNIQUE

PREMIUM –

Fini perle / platine

SÉRIE 335

1. Description du produit

Premium 335 est un revêtement décoratif à base de **latex acrylique**. Facile à appliquer, il sèche rapidement et ne dégage qu'une très faible odeur. Une fois sec, le film est non toxique, ne jaunit pas et adhère parfaitement aux surfaces bien apprêtées. S'utilise à l'**intérieur** sur des surfaces neuves ou déjà peinturées.

2. Caractéristiques

Anti-éclaboussure

Lors des travaux, un minimum de protection est requis pour les plinthes et les planchers.

Non-jaunissant

Un avantage du latex comparé à l'alkyde.

Séchage rapide et faible odeur

Autres avantages reconnus d'un latex comparé à l'alkyde.

3. Utilisations

Conçu pour un usage **INTÉRIEUR** seulement.

4. Couleur

Un super blanc et les 1200 couleurs MF.

5. Limitations

- Ne pas utiliser sur les planchers.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Attendre 7 jours avant le premier lavage.
- Ne pas appliquer sous 10°C.
- Ne pas diluer.

6. Garantie

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. La responsabilité du fabricant est limitée au remplacement du produit dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection.

7. Composés organiques volatiles

Conformément au projet de règlement d'Environnement Canada sur les composés organiques volatiles pour les revêtements non mats ce produit contient 103 g/L.

Préparation des surfaces

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte il est recommandé de laver avec un dégraissant pour éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Les surfaces brillantes doivent être bien poncées et époussetées avant de peindre.

Sur du bois neuf ou traité ayant été exposé aux intempéries, il est fortement recommandé de neutraliser toutes croissances de moisissures apparentes ou non afin d'éviter le pelage. Utilisez un mélange de 3 parties d'eau et d'une partie d'eau de javel, laissez agir pendant 20 minutes, puis rincez; permettre au bois de sécher 24 hrs. si on applique un latex et 72 hrs. si on applique un alkyde.

Apprêt recommandé

Bois	: Traiter les nœuds avec MF-298 et Appliquer une couche de fond Scellante MF-320 ou un apprêt MF-371
Gypse ou maçonnerie	: Un apprêt scellant MF-371
Plâtre	: Une couche de fond scellante MF-310
Métal ferreux	: Un apprêt anti-rouille MF-4370.
Peinture latex et alkyde mate	: Aucun apprêt requis.
Peinture alkyde lustrée	: Une sous-couche scellante MF-270 ou une couche de fond scellante MF-310.

Mode d'emploi

Bien mélanger avant l'emploi. Appliquer une couche ou deux si nécessaire. Laisser sécher au moins 4 heures entre chaque couche. Ne pas appliquer au-dessous de 10 °C. Pour bien cacher la surface, il est recommandé d'utiliser les rouleaux 15mm anti-feutrant et les pinceaux au nylon-polyester de qualité. Laver les rouleaux et pinceaux à l'eau tiède savonneuse.

Méthode et dilution

Appliqué au Pinceau	: Aucune dilution requise
Appliqué au Rouleau	: Aucune dilution requise
Appliqué par Pulvérisation	: Au maximum 10% de dilution avec de l'eau

Propriétés physiques

Séchage	: 4 à 8 heures selon la température de la pièce.
Étalement	: 105-120 Pi ² /L-400-450 Pi ² /Gal-10-11 m ² /L
%Solide en poids	: 46.5%
Point Éclair	: Non Applicable
Nettoyage	: Eau
Format	: 3,78L et 18,9L

Lustre

PREMIUM #335 donne un lustre d'environ 15%.
Reflét : 30%.

Mesures de sécurité

Garder hors de la portée des enfants.
Maintenir les contenants fermés lorsque non utilisés.
Éviter le gel.

PEINTURES MF INC.

1605 Boul. Dagenais Ouest, Laval, (Québec) H7L 5A3
Téléphone: (450) 628-3831 / 1(800) 363-8034 Télécopieur: (450) 628-6221
22 novembre 2007

www.peinturesmf.com