



# FICHE TECHNIQUE

## ISO-RUST

Apprêt antirouille  
gris foncé  
Séchage rapide

# 4350-0

### 1. Description du produit

Apprêt à séchage rapide pour métal à base de résine alkyde et de pigments antirouille.

### 2. Caractéristiques

#### Super adhérent

Ce produit a une excellente adhésion autant sur du métal nu que sur des surfaces déjà peintes.

#### Antirouille

Il contient des pigments réactifs qui ralentissent considérablement la formation de rouille.

### 3. Utilisations

S'utilise à l'INTÉRIEUR comme à l'EXTÉRIEUR sur toute surface neuve ou déjà traitée.

Ce produit peut être utilisé aussi bien pour des travaux commerciaux et institutionnels que résidentiels.

### 4. Couleur

Gris

### 5. Limitations

- Ne pas utiliser sur les planchers.
- Ne pas appliquer sous 10°C.

### 6. Garantie

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. La responsabilité du fabricant est limitée au remplacement du produit dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection.

### Préparation des surfaces

S'assurer que la surface à traiter est lisse et dépourvue de rouille, d'huile, de graisse ou de peinture écaillée. Poncer légèrement les surfaces lustrées.

### Mode d'emploi

Bien mélanger avant l'emploi. Appliquer une couche uniforme et laisser sécher au moins 16 heures. Ne pas appliquer au-dessous de 10°C. Il est recommandé d'utiliser les rouleaux 10mm anti-feutrant et les pinceaux en soie de qualité, pour bien cacher la surface. Laver les rouleaux et pinceaux avec du diluant MF-SOL 450.

### Méthode et dilution

Appliqué au Pinceau : Aucune dilution requise  
Appliqué au Rouleau : Aucune dilution requise  
Appliqué par Pulvérisation : Maximum 15% de dilution avec MF-SOL-450

ou : Maximum 10% avec 440

### Propriétés physiques

Séchage : 1 à 3 heures.  
Étalement : 75-107 Pi<sup>2</sup>/L - 280-400 Pi<sup>2</sup>/Gal  
- 7-10 m<sup>2</sup> /L

%Solide en poids : 63%  
Point Éclair : 41°C  
Nettoyage : MF-SOL 450  
Format : 3,78L et 18,9L  
VOC : <400 g/L

### Mesures de sécurité

Garder hors de la portée des enfants.  
Maintenir les contenants fermés lorsque non utilisés.  
Maintenir une bonne ventilation lors de l'application.

## PEINTURES MF INC.

1605 Boul. Dagenais Ouest, Laval, (Québec) H7L 5A3  
Téléphone: (450) 628-3831 / 1(800) 363-8034 Télécopieur: (450) 628-6221  
4 février 2010

[www.peinturesmf.com](http://www.peinturesmf.com)