



# FICHE TECHNIQUE

ISO-THANE  
VERNIS (MCU) –  
Fini brillant

**500-0**

## 1. Description du produit

ISO-THANE 500 de Peintures MF, est un vernis uréthane ultra résistant durcissant à l'humidité (MCU)

## 2. Caractéristiques

### Durable

Sa résistance exceptionnelle à l'abrasion permet de doubler ou même tripler la durée des travaux effectués avec un vernis renforcé de polyuréthane.

### Ultra résistant

Ce produit offre une excellente résistance aux égratignures.

### Lavable

Tolère bien les lavages répétés à l'eau claire ainsi qu'aux produits d'entretien domestique.

## 3. Utilisations

Fabriqué pour un usage INTÉRIEUR seulement, ce produit peut être utilisé sur des surfaces neuves ou déjà traitées. ISO-THANE #500 a été spécialement conçu pour recouvrir les surfaces intérieures en bois naturel telles que rampes, marches d'escalier, murs, planchers ou meubles. Ce produit convient aussi bien pour des travaux commerciaux et institutionnels que résidentiels. Il est couramment utilisé sur des allées de quilles et des planchers de gymnase, ce qui prouve sa grande résistance.

## 4. Couleur

Transparent

## 5. Limitations

- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas appliquer sous 10°C

## 6. Garantie

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. La responsabilité du fabricant est limitée au remplacement du produit dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection.

## 7. Composés organiques volatiles

Conformément au projet de règlement d'Environnement Canada sur les composés organiques volatiles pour les vernis ce produit contient 568 g/L.

## Préparation des surfaces

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Les surfaces déjà traitées et compatibles doivent être matées par ponçage.

## Apprêt recommandé

Bois : Traiter les nœuds avec de la gomme laque MF-400.  
Béton ou Brique : Aucun

## Mode d'emploi

**Attention : Bien aérer lors de l'utilisation, un manque d'aération peut faire jaunir les peintures environnantes.** Bien mélanger avant l'emploi. Appliquer sans diluer. Laisser sécher au minimum 16 heures et poncer légèrement entre chaque couche. Pour une meilleure adhésion, ne pas attendre plus de 24 heures entre chaque couche.

## Méthode et dilution

Appliqué au pinceau : Aucune dilution requise  
Appliqué avec peau de mouton : Aucune dilution requise

## Propriétés physiques

Séchage : Au toucher: 6 à 8 heures selon la température de la pièce.  
Recouvrir : 6 à 24 heures.  
Étalement : 105 - 160 Pi<sup>2</sup>/L 400-600 Pi<sup>2</sup>/Gal  
10-15 m<sup>2</sup>/L  
%Solide en poids : 42%  
Point Éclair : 27°C, 80°F  
Nettoyage : MF-415  
Format : 946ml, 3,78L  
COV : 575 G/L

## Norme

Type : 1 GP 176

## Lustre

ISO-THANE #500 donne un lustre d'environ 98%.

## Mesures de sécurité

Garder hors de la portée des enfants.  
Maintenir les contenants fermés lorsque non utilisés.  
Maintenir une bonne ventilation lors de l'application. Un manque d'aération peut faire jaunir les peintures environnantes.  
Éviter de respirer les vapeurs et le contact avec la peau.  
Utiliser en dedans de six mois après l'achat.

## PEINTURES MF INC.

1605 Boul. Dagenais Ouest, Laval, (Québec) H7L 5A3  
Téléphone: (450) 628-3831 / 1(800) 363-8034 Télécopieur: (450) 628-6221  
4 février 2010

[www.peinturesmf.com](http://www.peinturesmf.com)