



FICHE TECHNIQUE

ISO-THANE VERNIS –

Finis brillant

540-0

1. Description du produit

ISO-THANE 540 de Peintures MF, est un vernis renforcé de polyuréthane ultra résistant.

2. Caractéristiques

Durabilité

Un vernis protecteur au fini brillant qui offre une très bonne résistance aux égratignures tout en conservant l'aspect naturel du bois.

Bonne lavabilité

Tolère bien les lavages répétés à l'eau claire ainsi qu'aux produits d'entretien domestique.

3. Utilisations

Fabriqué pour un usage INTÉRIEUR seulement, ce produit peut être utilisé sur des surfaces neuves ou déjà traitées. ISO-THANE a été spécialement conçu pour recouvrir les surfaces intérieures en bois naturel telles que rampes, marches d'escalier, murs, planchers ou meubles. Ce produit convient aussi bien pour des travaux commerciaux et institutionnels que résidentiels.

4. Couleur

Transparent

5. Limitations

- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas appliquer sous 10°C

6. Garantie

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. La responsabilité du fabricant est limitée au remplacement du produit dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection.

Mesures de sécurité

Garder hors de la portée des enfants.

Maintenir les contenants fermés lorsque non utilisés.

Maintenir une bonne ventilation lors de l'application.

Préparation des surfaces

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Les surfaces déjà traitées et compatibles doivent être matées par ponçage.

Apprêt recommandé

Bois : Traiter les nœuds avec de la gomme laque MF-400.

Béton ou Brique : Aucun

Mode d'emploi

Bien mélanger avant l'emploi. Sur les surfaces neuves ou poreuses, appliquer une première couche scellante en diluant de 10% en volume avec l'essence minérale MF-450. Appliquer deux autres couches sans dilution. Laisser sécher au minimum 16 heures et poncer légèrement entre chaque couche. Pour une meilleure adhésion, ne pas attendre plus de 24 heures entre chaque couche.

Méthode et dilution

Appliqué au pinceau : Aucune dilution requise

Appliqué avec peau de mouton : Aucune dilution requise

Propriétés physiques

Séchage : Au toucher: 6 à 8 heures selon la température de la pièce.

Recouvrir : 16 à 24 heures.

Étalement : 105 - 160 Pi²/L 400-600 Pi²/Gal
10-15 m²/L

Solides en poids : 48%

Point Éclair : 42°C

Nettoyage : MF-SOL 450

Format : 946ml, 3,78L, 18.9L

COV : 475 g/L

Norme

Type : 1 GP 36 & 175

Lustre

ISO-THANE #540 donne un lustre d'environ 95%.

PEINTURES MF INC.

1605 Boul. Dagenais Ouest, Laval, (Québec) H7L 5A3
Téléphone: (450) 628-3831 / 1(800) 363-8034 Télécopieur: (450) 628-6221
04 Février 2010

www.peinturesmf.com