



FICHE TECHNIQUE

ISO-THANE À séchage rapide

550-0

Satin

1. Description du produit

ISO-THANE 550 de Peintures MF, est un vernis haut de gamme renforcé de polyuréthane ultra résistant.

2. Caractéristiques

Séchage rapide- 3 heures

Ce vernis à séchage rapide nous permet de poser trois couches la même journée.

Application facile

La formulation de ce produit contient des ingrédients spéciaux qui rendent l'application facile.

Durabilité

Un vernis protecteur au fini satin qui offre une très bonne résistance aux égratignures tout en conservant l'aspect naturel du bois.

Bonne lavabilité

Tolère bien les lavages répétés à l'eau claire ainsi qu'aux produits d'entretien domestique.

Anti-poussière

Une couche d'Iso-Thane 550 sur une surface de maçonnerie empêche la poussière de ciment de s'en détacher.

3. Utilisations

Fabriqué pour un usage INTÉRIEUR seulement, ce produit peut être utilisé sur des surfaces neuves ou déjà traitées. ISO-THANE a été spécialement conçu pour recouvrir les surfaces intérieures en bois naturel telles que rampes, marches d'escalier, murs, planchers ou meubles. Ce produit convient aussi bien pour des travaux commerciaux et institutionnels que résidentiels.

Ce produit peut aussi servir comme anti-poussières pour sceller un ciment non peint. Poser une couche diluée de 10 à 20% avec MF-450.

4. Couleur

Transparent

Attention! L'aspect brouillé du produit est normal; lors de l'application, il donne un fini transparent.

5. Limitations

- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas appliquer sous 10°C

6. Garantie

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. La responsabilité du fabricant est limitée au remplacement du produit dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection.

Mesures de sécurité

Tenir loin de la flamme nue et des étincelles.

Maintenir les contenants fermés lorsque non utilisés.
Ne pas respirer les émanations, et bien aérer l'endroit.
Éviter tout contact avec les yeux et la peau.
Porter des gants de caoutchouc et des lunettes de sécurité.
Ne pas avaler. Garder hors de la portée des enfants.

Préparation des surfaces

La surface à enduire doit être sèche et propre, dépourvue de graisse, cire, huile ou poussière et tout autre contaminant. Si désiré, le bois neuf ou remis à neuf peut être teinté avec une teinture semi-transparente. Les surfaces qui sont traitées doivent être matées par ponçage puis époussetées.

Apprêt recommandé et dilution

Bois : Aucun
Béton ou Brique : Aucun- diluer de 10% avec MF-450

Mode d'emploi

Bien mélanger avant l'emploi. Laisser sécher au minimum trois (3) heures et poncer légèrement, puis passer l'aspirateur et un linge humide.

Séchage et durcissement

Le temps de séchage peut varier selon le degré d'humidité ambiante, la température et la circulation d'air. Pour une meilleure adhésion, ne pas attendre plus de 24 heures entre les couches. Attendre 7 jours avant de laver avec un détergent ou de mettre une carpe en place.

Méthode et dilution

Appliquer au pinceau de soies naturelles : Aucune dilution requise.
Appliquer avec une peau de mouton : Aucune dilution requise.
Appliquer avec un rouleau 5mm : Aucune dilution requise.

Propriétés physiques

Séchage : 1 à 2 heures selon la température de la pièce.
Recouvrir : 3 à 4 heures.
Étalement : 130- 160 Pi²/L 520-640 Pi²/Gal 12-15 m²/L

%Solides en poids : 43%
Point Éclair : 42°C
Nettoyage : MF-SOL 450
Format : 946ml, 3,78L
COV : <350 g/L

Norme

Type : 1 GP 36 & 175

Lustre

ISO-THANE #550 donne un lustre d'environ 15%.

Premiers soins :

En cas de contact avec les yeux et la peau, bien rincer avec de l'eau.

En cas d'ingestion, appeler un médecin ou un centre antipoison.

En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais.

PEINTURES MF INC.

1605 Boul. Dagenais Ouest, Laval, (Québec) H7L 5A3
Téléphone: (450) 628-3831 / 1(800) 363-8034 Télécopieur: (450) 628-6221
04 Février 2010

www.peinturesmf.com