



Fiche technique

Latex Plus

Satin / Coquille d'œuf



160-0

DESCRIPTION

Latex Plus série 160 est une peinture d'intérieure de haute qualité à base de latex acrylique donnant une finition Satin / coquille d'œuf. Cette peinture peut être appliquée directement sur le gypse neuf sans apprêt de scellement.

CARACTÉRISTIQUES

Anti-éclaboussure

Lors des travaux, un minimum de protection est requis pour les plinthes et les planchers.

Bonne lavabilité

Tolère bien les lavages à l'eau tiède et au savon doux et conserve son lustre et sa coloration.

Excellent cachant

En 2 couches seulement, cette peinture cachera la plupart des couleurs existantes. L'utilisation d'un rouleau anti-feutrant de 15 mm facilitera l'application et donnera un meilleur fini.

Peintures et apprêt en 1

Ce produit auto-scellant permet de peindre et apprêter un nouveau gypse en même temps

INFORMATIONS TECHNIQUES

SÉCHAGE

Repeindre : 4-8 heures

Au toucher : 1 heure

Selon la température et la couleur choisie.

SUPERFICIE (pour 946 ml)

10.5 -13.0 m² (113 -140 pi²)

Varie selon la porosité de la surface

Nettoyage

Eau tiède savonneuse

Dilution

Aucune

% de solides en poids

55%

% de solides par volume

41%

COV

<100 g/L

LUSTRE

60° | 5 - 8%

85° | 11 - 18%

Satin/ coquille d'œuf

Peut varier selon la texture de la surface sur laquelle il est appliqué.

BASES À TEINTER

Blanc	160-0
Base P	160-1
Base M	160-2
Base D	160-4
Base A	160-5

FORMATS

946ml	3.78L	18.9L
X	X	X
X	X	
X	X	
X	X	
X	X	

NORMES

ONGC: Type 1GP 100, 209

COULEURS

Un super blanc ainsi que 1500 coloris MF. Aussi, une infinité de couleurs peut être reproduite par ordinateur.

Base P (2 oz de colorant max. / 3,78 L)
Base M (5 oz de colorant max. / 3,78 L)
Base D (8 oz de colorant max. / 3,78 L)
Base A (12 oz de colorant max. / 3,78 L)

USAGE

- Utilisation intérieure.
- Peut être utilisée sur des surfaces neuves ou déjà peintes.
- Recommandée pour les murs ou un lustre Satin/ Coquille d'œuf est demandé.
- Convient aussi bien pour les travaux résidentiels, commerciaux ou institutionnels.

LIMITATIONS

- Ne pas appliquer à l'extérieur.
- Ne pas utiliser sur les planchers.
- Ne pas appliquer sous 10°C.
- Attendre 15 jours avant le premier lavage.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte, il est recommandé de laver avec un dégraissant (TSP) afin d'éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Les surfaces brillantes doivent être bien poncées et époussetées avant de peindre.

APPRÊT RECOMMANDÉ

- Bois:** Sceller les nœuds de pin avec **Stop Plus 298** avant de poser la finition.
- Gypse ou maçonnerie:** Appliquer directement sur le gypse, 2 couches sont nécessaires. Ou appliquer un apprêt scellant **Latex Plus 170**.
- Métal ferreux:** Appliquer un apprêt antirouille **ISO-RUST 4350 ou 4370**.
- Peinture latex et alkyde mate:** Aucun apprêt requis.
- Peinture alkyde lustrée:** Appliquer une sous-couche **Adhéro Plus 290**.

APPLICATION

Bien mélanger avant l'emploi. Appliquer une couche ou deux si nécessaire. Laisser sécher au moins 4 heures entre chaque couche pour les teintes pâles et 8 heures pour les teintes foncées. Pour bien cacher la surface, il est recommandé d'utiliser un rouleau 15mm anti-feutrant et un pinceau en nylon-polyester de qualité. Pour une application par pulvérisation, diluer avec un maximum de 10% d'eau. Laver les rouleaux et pinceaux à l'eau tiède savonneuse.

GARANTIE

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.

MESURES DE SÉCURITÉ

- Garder hors de la portée des enfants
- Maintenir le contenant fermé lorsque non-utilisé
- Éviter le gel
- Garder dans un endroit sec entre 10-30°C

