



DESCRIPTION

L'apprêt Dissimule-Tache série 295 à faible odeur est formulé à partir de polymère synthétique et de solvant quasi inodores à séchage rapide. Cet apprêt dissimule les taches de dégâts d'eau, de fumée, d'encre, de crayon, de rouge à lèvres ainsi que les surfaces brûlées ou carbonisées.

CARACTÉRISTIQUES

Excellent dissimule tache

Bloque la plupart des taches en une seule couche comme les taches d'eau, de crayon à dessiner, d'encre, de fumée, de tannin, de crayon, de rouge à lèvres, et autres tâches courantes. Restauration après incendie: utiliser sur les surfaces brûlées ou carbonisées, isole les odeurs de fumée*.
(Voir mise en garde)

Séchage rapide

Sèche très rapidement. Sous des conditions normales, une couche de finition au latex peut être appliquée après une heure seulement.

*Mise en garde

Pour éliminer complètement les odeurs de fumée après un incendie, un procédé de purge à l'ozone devra être effectué par des professionnels à l'intérieur des murs avant d'appliquer l'Apprêt Dissimule-Tache.

INFORMATIONS TECHNIQUES

SÉCHAGE	Repeindre : 1 heure	Au toucher: 30 minutes
	Selon la température.	
SUPERFICIE (pour 946 ml)	7.5-10 m ² (81 -108 pi ²)	
	Varie selon la porosité de la surface	
Nettoyage	Essence minérale (MF-SOL 450)	
Dilution	Aucune	
% de solides en poids	78%	
% de solides par volume	55%	
Point Éclair	42°C	
COV	350 g/L	
LUSTRE	60°	N/A
	85°	N/A
N/A	Peut varier selon la texture de la surface sur laquelle il est appliqué.	

BASES À TEINTER

Blanc 295-0

FORMATS

946ml	3.78L	18.9L
X	X	X

NORMES

COULEURS

Blanc

USAGE	LIMITATIONS
<ul style="list-style-type: none"> - Utilisation intérieure. - Doit être utilisé sur des surfaces déjà peintes au latex. - Convient aussi bien pour les travaux résidentiels, commerciaux ou institutionnels. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ne pas appliquer sous 10°C - Il est toujours suggéré d'enlever, dans la mesure du possible, toute tache ou marque avec une solution détachante. Dans le cas où il y a présence de nicotine, 2 couches de Dissimule-Tache 295 seront nécessaire pour empêcher le saignement de la tache. - Si la finition requiert une peinture à base de solvant, l'apprêt Dissimule-Tache 295 doit au préalable être recouvert d'une couche d'apprêt au latex. - Ne pas appliquer une couche épaisse avec un fusil à peindre car le film pourrait craqueler. - Ne peut pas servir d'apprêt à tapisserie. - N'est pas conçu pour sceller les panneaux de gypse. - Ne pas appliquer sur des peintures à base d'alkydes.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte, il est recommandé de laver avec un dégraissant (TSP) pour éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Les surfaces brillantes doivent être bien poncées et époussetées. S'il y a présence de farinage, comme sur la surface d'un parement d'aluminium ou d'une feuille d'amiante, nettoyer avec une solution d'eau et de vinaigre puis rincer à l'eau claire.

APPLICATION

Bien mélanger avant l'emploi. Appliquer une couche ou deux si nécessaire. Laisser sécher au moins 1 heure entre chaque couche. Pour bien cacher la surface, il est recommandé d'utiliser un rouleau 10mm anti-feutrant et un pinceau soie de qualité. Pour une application par pulvérisation, diluer avec un maximum de 10% d'essence minérale MF-SOL 450. Laver les rouleaux et pinceaux à l'essence minérale.

GARANTIE	MESURES DE SÉCURITÉ
<p>Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du manufacturier. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Garder hors de la portée des enfants - Maintenir le contenant fermés lorsque non-utilisé - Éviter le gel - Garder dans un endroit sec entre 10-30°C