



FICHE TECHNIQUE

EPOXY PLUS

SÉRIE 3200

Perle

Époxy acrylique

DESCRIPTION

L'**Epoxy Plus 3200** au fini perle est une peinture à base de résine époxy acrylique additionnée de silicone, de qualité supérieure, pour une utilisation intérieure et extérieure. Elle est facile à appliquer, sans éclaboussure et sèche rapidement. L'**Epoxy Plus 3200** peut être utilisée pour des projets de types commerciaux, industriels et résidentiels.

USAGES	LIMITATIONS
Cette peinture est applicable sur des surfaces intérieures et extérieures. L' Epoxy Plus 3200 doit être appliquée sur des surfaces préparées et apprêtées adéquatement. Elle est recommandée pour les murs de ciment, de blocs de béton ou de gypses exposés aux marquages ainsi que pour les portes et les moulures. Son fini perle permet un nettoyage facile tout en offrant une résistance exceptionnelle, ce qui permet à l' Epoxy Plus 3200 d'être appliquée à des endroits à trafic élevé nécessitant un nettoyage fréquent.	Éviter toute application à des températures sous 10°C Ne pas appliquer en plein soleil Ne pas utiliser sur des planchers Attendre 15 jours avant d'effectuer le premier nettoyage Ne pas mélanger avec d'autres peintures Sur un parement de vinyle, ne pas utiliser une couleur plus foncée que l'originale afin d'éviter la déformation du matériau.

CARACTÉRISTIQUES	INFORMATIONS TECHNIQUES									
<ul style="list-style-type: none"> L'Epoxy Plus 3200 s'agrippe aux surfaces bien préparées sans nécessiter d'apprêt (voir la section PRÉPARATION DE SURFACE et la section APPRÊTS RECOMMANDÉS). Elle atteint son plein durcissement après seulement 15 jours. Lors des travaux, une protection minimale est requise pour les plinthes et les planchers. Elle est munie d'un fongicide qui retardera la prolifération de la moisissure. Elle est dotée des toutes dernières technologies en terme d'auto-réticulation, Epoxy Plus 3200 procure une durabilité accrue et supérieure aux peintures conventionnelles. Son nivellement exceptionnel résulte en une meilleure opacité ainsi qu'un fini très doux et lisse. Une fois durcit, l'Epoxy Plus 3200 offre une excellente résistance aux produits nettoyants. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">SÉCHAGE</th> <th>Repeindre:</th> <th>Au toucher</th> <th colspan="2">Extérieur:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-6 heures</td> <td>30 minutes</td> <td>Bases 0,1&2 : Aucune pluie ne doit être prévue pour les 12 heures suivant</td> <td>Bases 4 & 5 : Aucune pluie ne doit être prévue pour les 36 heures suivant l'application</td> </tr> </tbody> </table> <p>À 25° Celsius Taux d'humidité relative 50% Selon la couleur choisie.</p> <p>SUPERFICIE (pour 3.78 L) 42 - 51 m² (450 - 550 pi²) Varie selon la porosité de la surface</p> <p>Épaisseur minimale recommandée du film Humide : 2.9 - 3.6 mils Sec : 1.02 - 1.24 mils</p> <p>Nettoyage Eau tiède savonneuse</p> <p>Résine Epoxy acrylique</p> <p>Diluant Eau</p> <p>Inflammabilité N/A</p> <p>Point d'éclair N/A</p> <p>% de solides en poids 49%</p> <p>% de solides par volume 35%</p> <p>COV <100 g/L</p> <p>LUSTRE 60° 20-25% Perle 85° 40-50% La valeur est mesurée à partir du blanc. Elle peut varier selon la couleur</p>	SÉCHAGE	Repeindre:	Au toucher	Extérieur:		3-6 heures	30 minutes	Bases 0,1&2 : Aucune pluie ne doit être prévue pour les 12 heures suivant	Bases 4 & 5 : Aucune pluie ne doit être prévue pour les 36 heures suivant l'application
SÉCHAGE	Repeindre:		Au toucher	Extérieur:						
	3-6 heures	30 minutes	Bases 0,1&2 : Aucune pluie ne doit être prévue pour les 12 heures suivant	Bases 4 & 5 : Aucune pluie ne doit être prévue pour les 36 heures suivant l'application						

BASES À TEINTER		FORMAT			
		946 ml	3,78 L	18,9 L	
3200-0	Blanc	X	X		
3200-1	Base P	X	X	X	max. 2 oz de colorant / 3,78 L
3200-2	Base M	X	X		max. 5 oz de colorant / 3,78 L
3200-4	Base D	X	X		max. 8 oz de colorant / 3,78 L
3200-5	Base A	X	X		max. 12 oz de colorant / 3,78 L
3200-6	Base Rouge	X	X		max. 15 oz de colorant / 3,78 L
3200-7	Base Jaune	X	X		max. 15 oz de colorant / 3,78 L

NORMES	
MPI	Certifiée Catégorie #151
ACIA	Produit approuvé

PRÉPARATION DE SURFACE	APPRÊTS RECOMMANDÉS
<p>La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte, il est recommandé de nettoyer avec un dégraissant (TSP) afin d'éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Rincer à fond la surface entière. Les surfaces doivent être bien poncées et époussetées.</p> <p>Présence de moisissure : Nettoyer la surface affectée avec un mélange de 1 partie d'eau javellisée pour 3 parties d'eau. Rincer à fond la surface entière.</p> <p>Peinture qui écaille : À l'aide d'un grattoir, enlever la peinture affaiblie, ensuite poncer les rebords de la surface pour la rendre lisse. Un composé de réparation doit être utilisé afin de remplir les trous et les surfaces inégales. Poncer avec un papier abrasif de grain #100.</p> <p>Gypse neuf : Afin d'éviter la création d'une texture indésirable sur la feuille de gypse, le composé à joint ne doit pas être poncé excessivement.</p> <p>Béton/maçonnerie : Attendre que le béton/maçonnerie ait durci au moins 30 jours avant de le peindre.</p> <p>Aluminium, métal galvanisé, métal ferreux intérieur : Enlever toute trace d'oxydation (rouille), ensuite nettoyer avec le Métal Plus 467, Conditionneur pour métal</p> <p>Bois : La surface doit être poncée avec un papier abrasif de grain #80 ou #100 afin de lisser la surface.</p> <p>Bois neuf ou traité ayant été exposé aux intempéries : Il est fortement recommandé de neutraliser toutes croissances de moisissure apparente ou non, afin d'éviter le pelage. Utiliser un mélange de 1 partie d'eau javellisée pour 3 parties d'eau, laisser agir pendant 20 minutes, ensuite rincer et allouer un temps de séchage minimal de 24 heures.</p>	<p>Drywall : Utiliser les apprêts; Proline 6070 ou Proline Éco 7070.</p> <p>Bloc de béton/brique rugueuse : Appliquer le bouche-pore Proline 6006 pour niveler la surface ou appliquer l'Epoxy Plus 3200 directement.</p> <p>Béton neuf : Appliquer l'Epoxy Plus 3200 directement sur la surface.</p> <p>Bois neuf : Utiliser le Portico 270</p> <p>Noeuds de pin : Sceller les nœuds de pin avec le Stop Plus 298.</p> <p>Bois de cèdre rouge et de séquoia : Appliquer une à deux couches de Block Plus 296 à base d'alkyde.</p> <p>Aluminium, métal galvanisé, métal ferreux intérieur : Appliquer une couche d'Adhéro Plus 290.</p> <p>Peinture au latex : Aucun apprêt n'est requis.</p> <p>Peinture à l'alkyde : Appliquer une couche d'Adhéro Plus 290*.</p> <p>Couleurs foncées : Certaines couleurs foncées peuvent nécessiter l'application d'un apprêt teint d'une couleur foncée pour améliorer l'opacité. Utiliser les produits Proline 6070-2 et 6070-4 ou l'Adhéro Plus 290-2 et 290-4, disponibles dans plus de 30 couleurs.</p> <p><i>Si la surface à apprêter n'est pas mentionnée, veuillez contacter un distributeur Peintures MF pour obtenir des conseils.</i></p> <p><i>*Voir limitations de l' Adhéro Plus 290.</i></p>
<p>APPLICATION</p> <p>Ce produit est prêt à l'emploi et ne requiert aucune dilution. Bien mélanger avant l'utilisation. Appliquer une couche ou deux si nécessaire. Allouer un temps de séchage minimal de 4 heures entre chaque couche pour les couleurs pâles et 8 heures pour les couleurs foncées. Afin de bien couvrir la surface, il est recommandé d'utiliser un rouleau de 15mm anti-feutrant et un pinceau en nylon-polyester de qualité. Nettoyer les rouleaux et les pinceaux à l'eau tiède savonneuse après l'utilisation de ceux-ci.</p> <p>Pour une application par pulvérisation : Diluer avec un maximum de 10% d'eau.</p> <p>Pression : 2000 à 2500 lb/po²*</p> <p>Buse : 0.015 – 0.019*</p> <p><i>*Ces données peuvent varier selon la marque du fabricant de l'équipement.</i></p>	<p>ENTRETIEN</p> <p>La peinture nécessite un temps de séchage minimal de 15 jours avant de procéder à un premier nettoyage. Utiliser uniquement des nettoyeurs doux, sans abrasifs, et un linge doux. Nettoyer la surface d'un mouvement léger et circulaire.</p> <p>ENTREPOSAGE</p> <p>Entreposer la peinture dans un endroit sec et maintenir la température entre 10°C et 30°C.</p>
<p>GARANTIE</p> <p>Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.</p>	<p>MESURES DE SÉCURITÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tenir hors de la portée des enfants • Garder le contenant fermé lorsque non-utilisé • Éviter le gel

«Contactez votre municipalité pour disposer des contenants et des surplus de façon écologique »