



METAL PLUS

4950

Fiche technique

Apprêt Alkyde à séchage rapide Intérieur / Extérieur



DESCRIPTION

METAL PLUS 4950 est un apprêt alkyde universel à bas taux de COV, à séchage rapide. Convenable pour utilisation sur les structures d'acier et autres surfaces de fer ; toitures, réservoirs, poutres, équipements agricoles, machineries. Pour tout métal (intérieur et extérieur), en atelier ou sur le terrain. Protège contre la rouille et la corrosion. Utiliser sur toute finition ordinaire. Recouvrir avec le revêtement anti-rouille **METAL PLUS 4800**. Peut aussi servir de protection temporaire. Offre un fini doux sans sablage.

CARACTÉRISTIQUES

Séchage rapide

METAL PLUS est sec au toucher et peut être recouvert après seulement 15 à 30 minutes.

FORMATS

	946 ml	3.78 L
4950	X	X

COULEURS

4950	Gris
------	------

USAGE

- Utilisation intérieure ou extérieure.
- Peut être utilisé sur des surfaces neuves ou déjà peintes.
- Recommandé pour les structures d'acier et autres surfaces de fer ; toitures, réservoirs, poutres, équipements agricoles, machineries.

INFORMATIONS TECHNIQUES

SÉCHAGE	Au toucher: 15 à 30 minutes	Manipulation: 1 heure	Dur: 12 heures	Sec à cœur : 7 jours
Superficie (Théorique)	432 à 472 pi ² / gallon 40 à 44 m ² / 3.78 Litre Varie selon la porosité de la surface			
Nettoyage	Solvant 435			
Diluant	453			
% de solides en poids	72 ± 2%			
% de solides par volume	51 ± 2%			
Densité	1.45 -1.50 Kg /L			
COV	<340 G /L			
LUSTRE				
Mat	N/A			
LIMITATIONS				
- Doit être recouvert.				
- Ne peut être appliqué sous 10°C				

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface doit être propre, sèche et débarrassée de tout contaminant. Pour une surface déjà peinte, gratter toute peinture qui s'écaille en portant une attention particulière aux endroits où la rouille s'est infiltrée. Enlever la rouille à l'aide d'une brosse d'acier ou d'un papier d'émeri. Poncer les surfaces lustrées. Éliminez la cire, la graisse et l'huile à l'aide d'un diluant Peintures MF.

APPLICATION

BRASSER À FOND AVANT D'UTILISER. Appliquer au pistolet à une épaisseur de feuil sec de 1 à 2 mils. Diluer de 10 % à 15 % avec le diluant Peintures MF, **453**. Toute application doit être faite à une température de l'air ambiant, de la surface et du produit variant entre 10°C et 32°C. Appliquer généreusement et de façon uniforme. Une couche suffit. Viscosité du produit : 70 ± 5 KU à 25°C.

IMPORTANT

Pour plus de spécifications sur la sécurité de ce produit, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

GARANTIE	MESURES DE SÉCURITÉ
Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du manufacturier. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.	<ul style="list-style-type: none">- Tenir hors de la portée des enfants- Tenir loin de la flamme nue et des étincelles- Inflammable- Point éclair entre 10°C et 29°C

« Contactez votre municipalité pour disposer des contenants et des surplus de façon écologique. »