



DESCRIPTION

Iso-Thane série 520 est un vernis à base de solvant avec résines polyuréthane. Ce vernis s'applique facilement, sèche rapidement et donne un fini semi-lustré transparent. Iso-Thane a une excellente résistance aux égratignures ainsi qu'aux produits de nettoyage domestique.

CARACTÉRISTIQUES

Séchage rapide – 4 heures

Ce vernis à séchage rapide permet d'appliquer 3 couches la même journée.

Application facile

La formulation de ce vernis contient des ingrédients qui donnent une bonne ouverture de film pour permettre une application uniforme.

Protection et durabilité

Iso-Thane protège le bois tout en conservant son aspect naturel. Ce vernis protecteur offre une très bonne résistance aux égratignures.

Bonne lavabilité

Tolère bien les lavages répétés à l'eau claire ainsi qu'aux produits d'entretien domestique.

INFORMATIONS TECHNIQUES

SÉCHAGE

Repeindre: 4 heures

Au toucher : 2 heures

Selon la température.

SUPERFICIE (pour 946 ml)

12.1-14.9 m² (130 - 160 pi²)

Varie selon la porosité de la surface

Nettoyage

Essence minérale (MF-SOL 450)

Dilution

Aucune

% de solides en poids % de solides par volume

48%

42%

Point Éclair

42°C

COV

<350 g/L

LUSTRE

60°

45%

Semi-lustré

85°

Peut varier selon la texture de la surface sur laquelle il est appliqué.

BASES À TEINTER

Clair 520-0

FORMATS

946ml 3.78L 18.9L

X X

NORMES

ONGC : Type 1GP 36, 175

COULEURS

Clair

USAGE	LIMITATIONS
<ul style="list-style-type: none"> - Utilisation intérieure. - Peut être utilisé sur des surfaces neuves ou déjà traitées. - Recommandé pour les surfaces intérieures en bois naturel telles que les rampes, marches d'escalier, murs, planchers ou meubles. - Convient aussi bien pour les travaux résidentiels, ou institutionnels. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ne pas appliquer sous 10°C - Ne pas appliquer à l'extérieur.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte, il est recommandé de laver avec un dégraissant (TSP) afin d'éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Les surfaces brillantes doivent être bien poncées et épussetées.

APPRÊT RECOMMANDÉ

Aucun apprêt nécessaire pour ce produit.

APPLICATION

Bien mélanger avant l'emploi. Laisser sécher au moins 4 heures entre chaque couche. Poncer légèrement le vernis entre les couches, dépoussiérer et nettoyer avec un linge humide. Pour l'obtention d'un fini lisse et uniforme, appliquer de 2 à 3 couches de vernis. Il est recommandé d'utiliser un rouleau 5mm anti-feutrant, une peau de mouton ou un pinceau soie de qualité. Pour une application par pulvérisation, diluer avec un maximum de 10% d'essence minérale MF-SOL 450. Laver les rouleaux et pinceaux à l'essence minérale.

Séchage et durcissement

Le temps de séchage est de 4 heures, mais peut varier selon le degré d'humidité ambiante, la température et la circulation de l'air. Pour une meilleure adhésion, ne pas attendre plus de 24 heures entre les couches. Attendre 7 jours avant de laver avec un détergent ou mettre une carpe en place.

GARANTIE	MESURES DE SÉCURITÉ
<p>Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Garder hors de la portée des enfants - Maintenir le contenant fermé lorsque non-utilisé - Éviter le gel - Garder dans un endroit sec entre 10-30°C

TENIR LOIN DES FLAMMES OU DES ÉTINCELLES

« Contactez votre municipalité pour disposer des contenants et des surplus de façon écologique. »