



## DESCRIPTION

La **Proline ÉCO zéro COV 7040 fini Satin** ne contient aucun composé organique volatil pouvant contribuer à la pollution de l'air. Cette peinture est faite de résine 100% acrylique.

CARACTÉRISTIQUES		INFORMATIONS TECHNIQUES					
<p><b>Zéro COV</b> Cette peinture est idéale pour les projets certifiés LEED ou tout autre projet où une peinture sans COV est requise.</p> <p><b>Lavable et durable</b> <b>Proline ECO</b> tolère bien les lavages à l'eau tiède et au savon doux. Elle conserve aussi son lustre et sa coloration longtemps.</p> <p><b>Anti-moisissure</b> Munie d'un fongicide qui retardera la prolifération de la moisissure.</p>		<p><b>SÉCHAGE</b></p> <p>Repeindre : 4-8 heures</p> <p>Au toucher : 1 heure</p> <p>Selon la couleur choisie. À 25° Celsius Taux d'humidité relative à 50%.</p>					
		<p><b>SUPERFICIE (pour 3.78L ml)</b></p> <p>42 - 50 m<sup>2</sup> (452 -540 pi<sup>2</sup>)</p> <p>Varie selon la porosité de la surface</p>					
		<p><b>Nettoyage</b></p> <p>Eau tiède savonneuse</p>					
		<p><b>Dilution</b></p> <p>Aucune</p> <p><b>% de solides en poids</b></p> <p>48 %</p> <p><b>% de solides par volume</b></p> <p>38 %</p>					
		<p><b>COV</b></p> <p>Zéro</p> <p><b>LUSTRE</b></p> <p><b>60°</b>   4 – 7%</p> <p><b>Satin</b></p> <p><b>85°</b>   12 – 18%</p> <p>La valeur est mesurée à partir du blanc. Elle peut varier selon la couleur choisie.</p>					
BASES À TEINTER		FORMATS		NORMES			
		946ml	3.78L	18.9L			
Blanc	7040-0		X	X	<p><b>MPI</b> : Type catégorie # 144 E3 (cov &gt;50g/L) (Master Paint Institute)</p> <p><b>Green Seal</b> : Type GS-11</p>		
Base P	7040-1		X	X			
Base M	7040-2		X	X			
Base D	7040-4		X				
Base A	7040-5		X				
COULEURS						<p><b>ACIA</b> : Produit approuvé (Agence canadienne d'inspection des aliments)</p>	
<p>Un super blanc ainsi que 1500 coloris MF. Aussi, une infinité de couleurs peut être reproduite par ordinateur.</p> <p>Base P 2 oz de colorant max. / 3,78 L Base M 5 oz de colorant max. / 3,78 L Base D 8 oz de colorant max. / 3,78 L Base A 12 oz de colorant max. / 3,78 L</p>							

USAGE	LIMITATIONS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilisation intérieure et extérieure.</li> <li>- Recommandée pour les murs ou un lustre Satin est demandé.</li> <li>- À l'extérieur, les surfaces verticales telles que les clôtures, les garages, les murs de ciment ou de blocs de ciment ou tout autre substrat bien apprêté.</li> <li>- Convient aussi bien pour les travaux résidentiels, commerciaux ou institutionnels.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ne pas appliquer sous 10°C.</li> <li>- Ne pas utiliser sur les planchers.</li> <li>- Attendre 15 jours avant le premier lavage.</li> <li>- Ne pas frotter avec des produits récurant ou à base d'ammoniac.</li> </ul>

### PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte, il est recommandé de laver avec un dégraissant (TSP) afin d'éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Les surfaces brillantes doivent être bien poncées et épuissetées.

### APPRÊT RECOMMANDÉ

- Bois:** Sceller les nœuds de pin avec **Stop Plus 298** avant de poser la finition.
- Gypse ou maçonnerie:** Sceller la surface avec une couche d'apprêt scellant **Proline ÉCO 7070** avant la finition.
- Métal ferreux:** Appliquer un apprêt antirouille **ISO-RUST 4350 ou 4370**.
- Peinture latex:** Aucun apprêt requis.
- Peinture alkyde:** Appliquer une sous-couche **Proline ÉCO 7090**.

### APPLICATION

Bien mélanger avant l'emploi. Appliquer une couche ou deux si nécessaire. Laisser sécher au moins 4 heures entre chaque couche pour les teintes pâles et 8 heures pour les teintes foncées. Pour bien cacher la surface, il est recommandé d'utiliser un rouleau 15mm anti-feutrant et un pinceau en nylon-polyester de qualité. Pour une application par pulvérisation, diluer avec un maximum de 10% d'eau. Laver les rouleaux et pinceaux à l'eau tiède savonneuse.

GARANTIE	MESURES DE SÉCURITÉ
<p>Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du manufacturier. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Garder hors de la portée des enfants</li> <li>- Maintenir le contenant fermés lorsque non-utilisé</li> <li>- Éviter le gel</li> <li>- Garder dans un endroit sec entre 10-30°C</li> </ul>

***Dispose of the container in an environmentally-friendly manner.***