



DESCRIPTION

La **Proline ÉCO zéro COV 7070** est un apprêt scellant qui ne contient aucun composé organique volatil pouvant contribuer à la pollution de l'air. Formulé pour sceller le gypse neuf.

CARACTÉRISTIQUES

Zéro COV

Cet apprêt est idéal pour les projets certifiés LEED ou tout autre projet où un produit sans COV est requis.

Excellent scelleur

Ce produit a été développé pour sceller aussi bien le papier des feuilles de gypse à peindre que les réparations, afin d'obtenir un lustre uniforme lors de l'application de la couche de finition.

Pouvoir cachant

Ce produit a une très bonne opacité.

Sablage

Se sable facilement après 3 heures sans surcharger le papier à poncer.

Anti-éclaboussure

Lors des travaux, un minimum de protection est requis pour les plinthes et les planchers.

INFORMATIONS TECHNIQUES

SÉCHAGE

Repeindre : 4 heures

Au toucher : 1 heure

À 20° Celsius
Taux d'humidité relative à 50%.

SUPERFICIE (pour 946 ml)

8.2-10.5 m² (88 - 113 pi²)

Varie selon la porosité de la surface

Nettoyage

Eau tiède savonneuse

Dilution

Aucune

% de solides en poids

61%

% de solides par volume

43%

COV

Zéro

LUSTRE

60° | N/A

N/A

85° | N/A

Peut varier selon la texture de la surface sur laquelle il est appliqué.

BASES À TEINTER

Blanc 7070-0

FORMATS

946ml	3.78L	18.9L
	X	X

NORMES

MPI : Certifié catégorie # 149, GPS-1, GPS-2
(Master Paint Institute)
Green Seal : Type GS-11
ONGC : Type 1GP 119

COULEURS

Blanc

ACIA : Produit approuvé

(Agence canadienne d'inspection des aliments)

USAGE

LIMITATIONS

- Utilisation intérieure.
- Convient pour des travaux sur des surfaces neuves telles que le gypse, le béton, la maçonnerie et le bois.
- Scelle et cache les réparations pour obtenir un lustre uniforme avec la peinture de finition.
- Convient aussi bien pour les travaux résidentiels, ou institutionnels.

- Ne pas appliquer à l'extérieur.
- Ne pas utiliser sur les planchers.
- Ne pas appliquer sous 10°C.
- Ne pas appliquer sur des peintures alkydes
- Ne pas appliquer sur des surfaces Perle ou plus lustrées.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte, il est recommandé de laver avec un dégraissant (TSP) afin d'éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Les surfaces brillantes doivent être bien poncées et époussetées.

APPLICATION

Bien mélanger avant l'emploi. Appliquer une couche ou deux si nécessaire. Laisser sécher au moins 4 heures ou plus. Pour bien cacher la surface, il est recommandé d'utiliser un rouleau d'au moins 15mm anti-feutrant et un pinceau en nylon-polyester de qualité. Pour une application par pulvérisation, diluer avec un maximum de 10% d'eau. Laver les rouleaux et pinceaux à l'eau tiède savonneuse.

GARANTIE

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.

MESURES DE SÉCURITÉ

- Garder hors de la portée des enfants
- Maintenir le contenant fermé lorsque non-utilisé
- Éviter le gel
- Garder dans un endroit sec entre 10-30°C