

DESCRIPTION

Peinture latex 100% acrylique à retombées sèches, pour application au fusil sur les plafonds commerciaux ou industriels.

CARACTÉRISTIQUES		INFORMATIONS TECHNIQUES			
<p>Les retombées sèches au sol de cette peinture peuvent être balayées comme de la poussière lorsqu'elle est appliquée à une hauteur de plus de 18 pieds, à un taux d'humidité inférieur à 50% et que le sol est sec.</p> <p>Cette peinture développe une adhésion chimique avec le métal ce qui la rend extrêmement difficile à égratigner jusqu'au métal nu.</p> <p>C'est une peinture à base d'eau qui dégage peu d'odeur et qui ne présente aucun risque d'incendie.</p> <p>Cette peinture à retombée sèche empêche la formation de rouille éclair (flash rust) sur la surface, lors de l'application.</p> <p>Sans risque pour la santé Cette peinture ne contient aucune silice cristalline.</p>		<p>SÉCHAGE</p> <p>Repeindre: 4 heures Au toucher : 1 heure</p> <p>À 25° Celsius Humidité relative à 50%</p>			
		<p>SUPERFICIE (pour 18,9L)</p> <p>70 m² (750 pi²) pour un plafond ondulé avec poutres portantes 140 m² (1500pi²) pour un plafond plat.</p>			
		<p>Nettoyage</p> <p>Eau tiède savonneuse</p>			
		<p>Dilution</p> <p>Aucune</p>			
		<p>% de solides en poids</p> <p>48 %</p>			
		<p>% de solides par volume</p> <p>36 %</p>			
		<p>COV</p> <p>< 150 g/L</p>			
		<p>LUSTRE</p> <p>60° 2%</p>			
		<p>Mat</p> <p>85° 3%</p> <p>Peut varier selon la texture de la surface sur laquelle elle est appliquée.</p>			
BASES À TEINTER		FORMATS		NORMES	
Noir	753-0	946ml	3.78L	18.9L	X
COULEURS					
Noir					
USAGE			LIMITATIONS		
<ul style="list-style-type: none"> - Utilisation intérieure. - Conçue pour des plafonds de plus de 18 pieds en acier galvanisé ou toute autre structure métallique. - Peut être utilisée sur des surfaces neuves ou déjà peintes. - Convient aussi bien pour les travaux commerciaux ou institutionnels. 			<ul style="list-style-type: none"> - Ne pas appliquer sous 10°C - Ne protégera pas contre la rouille dans un endroit humide. - Selon la hauteur du bâtiment, il est préférable de recouvrir les planchers lorsque l'humidité relative est supérieure à 50%. 		

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte, il est recommandé de laver avec un dégraissant (TSP) afin d'éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Les surfaces brillantes doivent être bien poncées et époussetées avant de peindre.

APPRÊT RECOMMANDÉ

Aucun apprêt requis.

APPLICATION

Bien mélanger avant l'emploi. Il est important de garder le taux d'humidité au-dessous de 50% tout au long de l'application. Ceci dans le but de garder les propriétés de retombées sèches à 18 pieds.

GARANTIE	MESURES DE SÉCURITÉ
<p>Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Tenir hors de la portée des enfants- Maintenir le contenant fermé lorsque non-utilisé- Éviter le gel- Garder dans un endroit sec entre 10-30°C