

DESCRIPTION

ISO-TEX série 205 est un revêtement texturé décoratif à base d'émulsion au latex et de granules provenant de roches volcaniques.

DOMAINE D'APPLICATION

ISO-TEX peut être utilisation à l'intérieur et à l'extérieur (sous certaines conditions voir : Limitations).

Conçu spécialement pour les fondations de maison et les plafonds. Convient aussi bien pour les travaux résidentiels commerciaux ou institutionnels.

CARACTÉRISTIQUES

- Bouche pores
- Sa forte consistance permet de remplir les cavités des surfaces irrégulières.
- Apparence rustique
- Une fois sec, il donne un riche fini granulé d'apparence rustique.
- Écologique
- Ce revêtement contient un faible taux de COV

LIMITATIONS

- Éviter toute application à des températures sous 10°C ou en plein soleil
- Ne pas appliquer sur le plancher
- Doit être recouvert pour les applications extérieures (Voir Finition recommandée)

DONNÉES TECHNIQUES

Résine		Latex et Granulee	
Couleur		Blanc	
Diluant		Eau	
Point d'éclair		N/A	
Inflammabilité		N/A	
Solides en poids		73	%
Solides en volume		58	%
COV		<50	g/l
Lustre	60°	N/A	%
	85°	N/A	%
Normes	Type 1GP 162		

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

*À 25° Celsius			
Taux d'humidité relative 50%			
Selon la couleur choisie.			
Taux d'étalement		4,8-9,6 m ² (50-100)pi ²	gallon
<small>Varie selon la porosité de la surface</small>			
Épaisseur min	Humide	16-32	mils
	Sec	9,30-18,6	mils
Temps de séchage*	Sec au toucher	1	heure
	Recouvrement	2-4	heures
	Nettoyage	30	jours
Application	Truelle	√	
	Rouleau	Texturé	
	Pulvérisateur	N/A	lb/po ²
Condition d'application à l'extérieur		oui	
Bases 0	Aucune pluie de prévue suite à l'application	24	heures
Conservation	Température entre	10 et 30	°C
Base	Formats		
	946ml	3,78L	18,9L
205-0 Blanc		√	√

PRÉPARATION DE SURFACE

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte, il est recommandé de laver avec un dégraissant (TSP) pour éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Les surfaces brillantes DOIVENT être bien poncées et époussetées.

APPRÊTS RECOMMANDÉS

- **Gypse ou maçonnerie** Appliquer un apprêt scellant Latex Plus 170.
- **Maçonnerie extérieure:** Appliquer une sous-couche Portico 270 avant de poser la finition.
- **Métal ferreux:** Appliquer un apprêt antirouille ISO-RUST 4350 ou 4370.
- **Peinture latex:** Aucun apprêt requis.
- **Peinture alkyde lustrée:** Appliquer une sous-couche Adhéro Plus 290.

FINITION RECOMMANDÉE

Si appliquée à l'extérieur, l'ISO-TEX doit être recouvert avec 2 couches de peinture extérieure Atmosphère 2268 mat ou 2260 satin. Aucune limitation de choix de peinture pour les applications à l'intérieur.

APPLICATION

Bien mélanger avant l'emploi. Appliquer uniformément à l'aide d'une truelle et un rouleau texturé et s'assurer de toujours terminer les derniers mouvements du rouleau dans la même direction. Uniformiser parfaitement la texture, s'il y a lieu, en roulant à nouveau la surface déjà couverte et non séchée sans ajouter d'ISO-TEX.

GARANTIE

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.

MESURES DE SÉCURITÉ

- Tenir hors de la portée des enfants
- Garder le contenant fermé lorsque non-utilisé
- Éviter le gel

**CONTACTEZ VOTRE MUNICIPALITÉ POUR DISPOSER DES
CONTENANTS ET DES SURPLUS DE FAÇON ÉCOLOGIQUE**