



HE TECHNIQUE

GRIP Plus 292

Apprêt/scellant
Universel
Alkyde

DESCRIPTION

Le **Grip Plus 292** est un apprêt/scellant universel à base d'alkyde, pour une utilisation intérieure et extérieure. Il masque les taches de dégâts d'eau, de suie, d'encre, de crayon, de rouge à lèvres ainsi que le tanin du bois. Il est facile à appliquer et sèche rapidement. Le **Grip Plus 292** peut être utilisé pour des projets de types commerciaux et résidentiels.

USAGE	LIMITATIONS		
Cet apprêt/scellant universel est applicable sur des surfaces intérieures et extérieures. Le Grip Plus 292 doit être appliqué sur des surfaces neuves ou déjà peintes préparées adéquatement. Il peut être appliqué directement sur le bois, panneau de gypse, brique, maçonnerie, plâtre, stuc, ciment et peut être recouvert en 4 heures. Le Grip Plus 292 masque les tache de dégâts d'eau sur les tuiles acoustiques, les taches communément retrouvées dans une résidence (café, crayon, vin), le saignement de tous types de bois agglomérés (contre-plaqué, MDF, masonite). Vue la diversité des taches, nous suggérons d'appliquer deux couches pour un résultat optimal.	Éviter toute application à des températures sous 10°C Ne pas appliquer en plein soleil N'est pas conçu pour bloquer l'odeur de fumée Selon la nature du substrat à recouvrir, le temps de séchage du Grip Plus 292 peut varier. Il est donc important d'attendre que la couche d'apprêt soit complètement sèche avant d'appliquer une deuxième couche ou de recouvrir d'une peinture de finition Ne pas appliquer en fin de journée à l'extérieur lorsque la rosée se forme. Ne pas mélanger avec d'autres peinture		
CARACTÉRISTIQUES	INFORMATIONS TECHNIQUES		
<ul style="list-style-type: none"> Offre une excellente adhésion. Pour les surfaces excessivement crayeuses ou poreuses ainsi que le vieux gypse jauni. Une peinture à base d'eau ou base de solvant peut être appliquée sur cet apprêt. Masque la plupart des taches en une ou deux couches. Pour masquer les surfaces endommagées par l'eau. Ralenti le saignement sur le cèdre. Peut facilement être sablé après un temps de séchage de 4 heures sans surchargement du papier abrasif. 	SÉCHAGE	Repeindre:	Au toucher:
		4 heures	30 minutes
À 25° Celsius Taux d'humidité relative à 50%			
SUPERFICIE (pour 3.78 L)		33 - 42 m ² (350 - 450 pi ²) Varie selon la porosité de la surface	
Épaisseur minimale recommandée du film		Humide : 3.6 - 4.6 mils Sec : 1.96 - 2.51 mils	
Nettoyage		Essence minérale (MF-SOL 450)	
Résine		Alkyde	
Inflammabilité		Oui	
Point d'éclair		30.5 °C	
% de solides en poids		76%	
% de solides par volume		55%	
COV		<350 g/L	
LUSTRE		60° N / A 85° N / A	
BASES À TEINTER			
	946 ml	3,78 L	18,9 L
292-0 Blanc	X	X	X

PREPARATION DE SURFACE

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte, il est recommandé de nettoyer avec un dégraissant (TSP) afin d'éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Rincer à fond la surface entière. Les surfaces doivent être bien poncées et époussetées.

Présence de moisissure : Nettoyer la surface affectée avec un mélange de 1 partie d'eau javellisée pour 3 parties d'eau. Rincer à fond la surface entière.

Peinture qui écaille, farinage ou efflorescence : À l'aide d'un grattoir, enlever la peinture affaiblie, ensuite poncer les rebords de la surface pour la rendre lisse. Pour le farinage et l'efflorescence, frotter avec une brosse métallique et/ou par lavage à pression. Un composé de réparation doit être utilisé afin de remplir les trous et les surfaces inégales. Poncer avec un papier abrasif de grain #100. Éliminer les résidus de ponçage.

Surfaces brillantes : Poncer pour assurer une excellente adhérence. Nettoyer les résidus de ponçage.

Peintures à base d'alkyde : Poncer pour assurer une excellente adhérence. Nettoyer les résidus de ponçage.

Béton / maçonnerie : Attendre que le béton/maçonnerie ait durci au moins 30 jours, et aucun sel d'efflorescence ne doit être présent avant de le recouvrir.

Bois : La surface doit être poncée avec un papier abrasif de grain #80 ou #100 afin de lisser la surface.

Bois neuf ou traité ayant été exposé aux intempéries : Il est fortement recommandé de neutraliser toutes croissances de moisissure apparente ou non, afin d'éviter le pelage. Utiliser un mélange de 1 partie d'eau javellisée pour 3 parties d'eau, laisser agir pendant 20 minutes, ensuite rincer et allouer un temps de séchage minimal de 24 heures.

APPLICATION	ENTRETIEN
<p>Ce produit est prêt à l'emploi et ne requiert aucune dilution. Bien mélanger avant l'utilisation. Appliquer une couche ou deux si nécessaire. Allouer un temps de séchage minimal de 4 heures entre chaque couche. Afin de bien couvrir la surface, il est recommandé d'utiliser un rouleau de 15mm anti-feutrant et un pinceau en nylon-polyester de qualité. Nettoyer les rouleaux et les pinceaux à l'essence minérale (MF-SOL 450) après l'utilisation de ceux-ci.</p> <p>Pour une application par pulvérisation Pression : 2000 à 2500 lb/po²* Buse : 0.015 – 0.019*</p> <p>*Ces données peuvent varier selon la marque du fabricant de l'équipement.</p>	<p>Doit être recouvert d'une peinture de finition.</p>
	ENTREPOSAGE
	<p>Entreposer la peinture dans un endroit sec et maintenir la température entre 10°C et 30°C.</p>

GARANTIE	MESURES DE SÉCURITÉ
<p>Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Tenir hors de la portée des enfants• Garder le contenant fermé lorsque non-utilisé• Éviter le gel• N'utiliser que dans un endroit bien aéré.

«Contactez votre municipalité pour disposer des contenants et des surplus de façon écologique »