



FICHE TECHNIQUE

Dissimule - Tache 295

Apprêt

Très faible odeur

Polymère synthétique

DESCRIPTION

Apprêt Dissimule-Tache 295 à faible odeur est formulé à partir de polymère synthétique et de solvant quasi inodores. Il est à séchage rapide et pour une utilisation intérieure. Cet apprêt est pour masquer les taches, pour les surfaces endommagées par l'eau, le feu et la fumée. **Apprêt Dissimule-Tache 295** peut être utilisé pour des projets commerciaux, de maintenances ou résidentiels.

USAGE	LIMITATIONS
Cet apprêt est applicable sur des surfaces intérieures. Apprêt Dissimule-Tache 295 doit être appliqué sur des surfaces déjà peintes au latex et préparées adéquatement. Il est recommandé pour les taches d'eau, de fumée, d'encre, de crayon, de rouge à lèvres ainsi que les surfaces brûlées. Vue la diversité des taches, nous suggérons d'appliquer deux couches pour un résultat optimal.	Ne pas appliquer à l'extérieur. Enlever, toute tache ou marque avec une solution détachante. S'il y a présence de nicotine, 2 couches seront nécessaire pour empêcher le saignement de la tache. Appliquer en couche mince au fusil car le film pour pourrait craqueler. Ne peut pas servir d'apprêt pour la tapisserie N'est pas conçu pour sceller les panneaux de gypse ou le ciment à joint Si la finition requiert une peinture à base de solvant, recouvrir au préalable d'un apprêt à base d'eau.

CARACTÉRISTIQUES																													
<ul style="list-style-type: none"> • Apprêt Dissimule-Tache 295 bloque la plupart des taches en une ou deux couches. • Pour les surfaces endommagées par l'eau. • Pour les surfaces endommagées par le feu. • Pour les surfaces endommagées par la fumée. • Pour masquer les taches d'encre, de crayon, de rouge à lèvres. • Doit être appliqué sur une peinture au latex seulement. • Peut être recouvert après seulement 1 heure. - Recouvrir d'une peinture au latex uniquement. <p>*Pour éliminer complètement les odeurs de fumée après un incendie, une purge à l'ozone devra être effectuée à l'intérieur des murs avant d'appliquer l'Apprêt Dissimule-Tache 295.</p>	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">SÉCHAGE</td> <td>Repeindre:</td> <td>Au toucher:</td> </tr> <tr> <td>1 heure</td> <td>30 minutes</td> </tr> </table> <p>À 25° Celsius Taux d'humidité relative 50%</p> <table border="1"> <tr> <td>SUPERFICIE (pour 3.78 L)</td> <td>30 - 40 m² (325 - 430 pi²) Varie selon la porosité de la surface</td> </tr> <tr> <td>Épaisseur minimale recommandée du film</td> <td>Humide : 3,7 - 5,0 mils Sec : 2,0 - 2,7 mils</td> </tr> <tr> <td>Nettoyage</td> <td>Essence minérale (MF-SOL 450)</td> </tr> <tr> <td>Résine</td> <td>Synthétique</td> </tr> <tr> <td>Inflammabilité</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Point d'éclair</td> <td>42 °C</td> </tr> <tr> <td>% de solides en poids</td> <td>78%</td> </tr> <tr> <td>% de solides par volume</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <td>COV</td> <td><350 g/L</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">LUSTRE</td> <td>60°</td> <td>N / A</td> </tr> <tr> <td>85°</td> <td>N / A</td> </tr> </table>	SÉCHAGE	Repeindre:	Au toucher:	1 heure	30 minutes	SUPERFICIE (pour 3.78 L)	30 - 40 m ² (325 - 430 pi ²) Varie selon la porosité de la surface	Épaisseur minimale recommandée du film	Humide : 3,7 - 5,0 mils Sec : 2,0 - 2,7 mils	Nettoyage	Essence minérale (MF-SOL 450)	Résine	Synthétique	Inflammabilité	Oui	Point d'éclair	42 °C	% de solides en poids	78%	% de solides par volume	55%	COV	<350 g/L	LUSTRE	60°	N / A	85°	N / A
SÉCHAGE	Repeindre:		Au toucher:																										
	1 heure	30 minutes																											
SUPERFICIE (pour 3.78 L)	30 - 40 m ² (325 - 430 pi ²) Varie selon la porosité de la surface																												
Épaisseur minimale recommandée du film	Humide : 3,7 - 5,0 mils Sec : 2,0 - 2,7 mils																												
Nettoyage	Essence minérale (MF-SOL 450)																												
Résine	Synthétique																												
Inflammabilité	Oui																												
Point d'éclair	42 °C																												
% de solides en poids	78%																												
% de solides par volume	55%																												
COV	<350 g/L																												
LUSTRE	60°	N / A																											
	85°	N / A																											
BASES À TEINTER																													
	946 ml 3,78 L 18,9 L																												
295-0 Blanc	X X X																												

PREPARATION DE SURFACE

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte, il est recommandé de nettoyer avec un dégraissant (TSP) afin d'éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Rincer à fond la surface entière. Les surfaces doivent être bien poncées et époussetées.

Présence de moisissure : Nettoyer la surface affectée avec un mélange de 1 partie d'eau javellisée pour 3 parties d'eau. Rincer à fond la surface entière.

APPLICATION

Ce produit est prêt à l'emploi et ne requiert aucune dilution. Bien mélanger avant l'utilisation. Appliquer une couche ou deux si nécessaire. Allouer un temps de séchage minimal de 1 heure entre chaque couche. Afin de bien couvrir la surface, il est recommandé d'utiliser un rouleau de 10mm anti-feutrant et un pinceau en nylon-polyester de qualité. Nettoyer les rouleaux et les pinceaux à l'essence minérale (**MF-SOL 450**) après l'utilisation de ceux-ci.

Pour une application par pulvérisation :

Pression : 2000 à 2500 lb/po²*

Buse : 0.015 – 0.019*

*Ces données peuvent varier selon la marque du fabricant de l'équipement.

ENTRETIEN

Doit être recouvert d'une peinture de finition à base d'eau.

ENTREPOSAGE

Entreposer la peinture dans un endroit sec et maintenir la température entre 10°C et 30°C.

GARANTIE

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.

MESURES DE SÉCURITÉ

- Tenir hors de la portée des enfants
- Garder le contenant fermé lorsque non-utilisé
- Éviter le gel

«Contactez votre municipalité pour disposer des contenants et des surplus de façon écologique »