

### DESCRIPTION

Apprêt Dissimule-Tache 295 à faible odeur est formulé à partir de polymère synthétique et de solvant quasi inodores. Il est à séchage rapide et pour une utilisation intérieure. Cet apprêt est pour masquer les taches, pour les surfaces endommagées par l'eau, le feu et la fumée. Apprêt Dissimule-Tache 295 peut être utilisé pour des projets commerciaux, de maintenances ou résidentiels.

### DOMAINE D'APPLICATION

Cet apprêt est applicable sur des surfaces intérieures. Apprêt Dissimule-Tache 295 doit être appliqué sur des surfaces déjà peintes au latex et préparées adéquatement. Il est recommandé pour les taches d'eau, de fumée, d'encre, de crayon, de rouge à lèvres ainsi que les surfaces brûlées. Vue la diversité des taches, nous suggérons d'appliquer deux couches pour un résultat optimal.

### AVANTAGES

- Apprêt Dissimule-Tache 295 bloque la plupart des taches en une ou deux couches.
- Pour les surfaces endommagées par l'eau.
- Pour les surfaces endommagées par le feu.
- Pour les surfaces endommagées par la fumée.
- Pour masquer les taches d'encre, de crayon, de rouge à lèvres.
- Doit être appliqué sur une peinture au latex seulement.
- Peut-être recouvert après seulement 1 heure.
- Recouvrir d'une peinture au latex uniquement.
- Pour éliminer complètement les odeurs de fumée après un incendie, une purge à l'ozone devra être effectuée à l'intérieur des murs avant d'appliquer l'Apprêt Dissimule-Tache 295.

### LIMITATIONS

- Ne pas appliquer à l'extérieur.
- Enlever, toute tache ou marque avec une solution détachante. S'il y a présence de nicotine, 2 couches seront nécessaires pour empêcher le saignement de la tache.
- Appliquer en couche mince au fusil car le film pour pourrait craqueler.
- Ne peut pas servir d'apprêt pour la tapisserie
- N'est pas conçu pour sceller les panneaux de gypse ou le ciment à joint
- Si la finition requiert une peinture à base de solvant, recouvrir au préalable d'un apprêt à base d'eau

### DONNÉES TECHNIQUES

Résine	Synthétique	
Couleur	Blanc	
Diluant	N/A	
Nettoyage des outils	Essence Minérale	MF-SOL 450
Point d'éclair	42	°C
Inflammabilité	oui	
Solides en poids	78	%
Solides en volume	55	%
COV	<350	g/l
Lustre	60°	N/A
Reflét	80°	N/A
Normes	N/A	

### CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

<b>A 25° Celsius</b>			
<b>Taux d'humidité relative 50%</b>			
<b>Selon la couleur choisie.</b>			
<b>Taux d'étalement</b>		30-40 m <sup>2</sup>	gallon
	Selon la porosité de la surface	(325-430pi <sup>2</sup> )	
<b>Épaisseur min</b>	Humide	3,7-5,0	mils
	Sec	2,0-2,7	mils
<b>Temps de séchage*</b>	Sec au toucher	30	min
	Recouvrement	1	heures
	Nettoyage	N/A	
<b>Application</b>	Pinceau	√	
	Rouleau	10	mm
	Pistolet (Buse 0,015-0,019)*	2000-2500	lb/po <sup>2</sup>
<b>Conservation</b>	Température entre	10 et 30	°C
<b>Bases</b>	<b>Formats</b>		
	946ml	3,78L	18,9L
295-0	√	√	√
			N/A



FICHE TECHNIQUE

# DISSIMULE-TACHE

INTÉRIEUR

295

**Apprêt**  
**Dissimule-tache**  
**Très faible odeur**  
**Polymère synthétique**

## PRÉPARATION DE SURFACE

**La surface doit être sèche et propre**, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte, il est recommandé de nettoyer avec un dégraissant (TSP) afin d'éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Rincer à fond la surface entière. Les surfaces doivent être bien poncées et époussetées.

**Présence de moisissure :** Nettoyer la surface affectée avec un mélange de 1 partie d'eau javellisée pour 3 parties d'eau. Rincer à fond la surface entière.

## APPLICATION

Ce produit est prêt à l'emploi et ne requiert aucune dilution. Bien mélanger avant l'utilisation. Il est recommandé d'utiliser un rouleau anti-feutrant et un pinceau en soie de qualité.

Il est important d'attendre que la couche d'apprêt soit complètement sèche (au minimum 1 heure) avant d'appliquer une deuxième couche ou de recouvrir d'une peinture de finition. Nettoyer les rouleaux et les pinceaux à l'essence minérale (**MF-SOL 450**) après l'utilisation de ceux-ci.

### Pour une application par pulvérisation :

Pression : 2000 à 2500 lb/po<sup>2</sup>\* Buse : 0.015 – 0.019\*

\*Ces données peuvent varier selon la marque du fabricant de l'équipement

## ENTRETIEN

Doit être recouvert d'une peinture à base d'eau.

## GARANTIE

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.

## MESURES DE SÉCURITÉ

- Tenir hors de la portée des enfants
- Garder le contenant fermé lorsque non-utilisé
- Éviter le gel

**CONTACTEZ VOTRE MUNICIPALITÉ POUR DISPOSER DES CONTENANTS  
ET DES SURPLUS DE FAÇON ÉCOLOGIQUE.**