

DESCRIPTION

Summum 3670-3 est un blanc naturel au fini ultra mat est une peinture au latex acrylique zéro COV, de qualité supérieure est conçue pour les plafonds intérieurs. La Summum 3670-3 peut être utilisée pour des projets de types, résidentiels et commerciaux.

DOMAINE D'APPLICATION

Summum 3670-3 doit être appliquée sur des surfaces préparées adéquatement. Elle est recommandée pour les plafonds. Son fini ultra mat offre un lustre atténué aux endroits désirés et elle est idéale pour les pièces à aire ouverte et/ou avec plusieurs fenestrations.

AVANTAGES

- Idéale pour des projets LEED ou tout projet nécessitant une peinture à Zéro COV.
- Ultra mat favorisant la dissimulation des imperfections
- Cachant inégalé grâce au blanc naturel de la base 3
- Procure un très bon nivellement pour un fini uniforme.

LIMITATIONS

- Éviter toute application à des températures sous 10°C
- Ne pas utiliser sur des planchers
- Ne pas mélanger à d'autres peintures
- N'est pas conçu pour sceller le bois neuf qui peut saigner tel que : (cèdre, séquoia, contreplaqué, bois recomposé et collé, bois exotique ou tout autre bois avec saignement) (voir Apprêts Recommandés)
- Éviter les endroits à grande circulation ou des nettoyages répétées

DONNÉES TECHNIQUES

Résine	Latex acrylique		
Couleur	Blanc Naturel		
Diluant	Eau		
Point d'éclair	N/A		
Inflammabilité	N/A		
Solides en poids	55	%	
Solides en volume	37	%	
COV	Zéro g/l		
Lustre	60°	1,5-2,5	%
	85°	1,0-1,5	%
La valeur est mesurée à partir du blanc. Elle peut varier selon la couleur choisie.			
Normes	ONGC	Type 100	

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

**À 25° Celsius			
Taux d'humidité relative 50%			
Selon la couleur choisie.			
Taux d'étalement	32-42 m ² (350-450)pi ²		gallon
Épaisseur min	Humide	3,5-4,5	mils
	Sec	1,3-1,67	mils
Temps de séchage**	Sec au toucher	30	minutes
	Recouvrement	4	heures
	Durcissement	30	jours
	Nettoyage (voir section entretien)	30	jours
Application	Pinceau	√	
	Rouleau	15	mm
	Pistolet sans air (Buse 0,017-0,021)*	2000-2500	lb/po ²
*Ces données peuvent varier selon le fabricant de l'équipement			
Application à l'extérieur	non		
Conservation	Température entre	10 et 30	°C
Base à teinter	Formats		
	946ml	3,78L	18,9L
3670-3 Blanc naturel	√	√	max. 3,5 oz de colorant/3,78 L

PRÉPARATION DE SURFACE

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte, il est recommandé de nettoyer avec un dégraissant (TSP) afin d'éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au murissement du produit. Rincer à fond la surface entière. Les surfaces doivent être bien poncées et époussetées.

Présence de moisissure : Nettoyer la surface affectée avec un mélange de 1 partie d'eau javellisée pour 3 parties d'eau. Rincer à fond la surface entière et laisser sécher.

Peinture qui écaille : À l'aide d'un grattoir, enlever la peinture qui écaille ou qui a une adhésion précaire, ensuite poncer la surface pour la rendre uniforme et favoriser une bonne adhérence.

Un composé de réparation doit être utilisé afin de remplir les trous et les surfaces inégales. Poncer avec un papier abrasif de grain #150.

Gypse neuf : Afin d'éviter la création d'une texture indésirable sur la feuille de gypse, le composé à joint ne doit pas être poncé excessivement.

Béton/maçonnerie : Attendre que le béton/maçonnerie ait durci au moins 30 jours avant de le peindre.

Aluminium, métal galvanisé, métal ferreux intérieur : Enlever toute trace d'oxydation (rouille), ensuite nettoyer avec le Métal Plus 467, Conditionneur pour métal

Bois : La surface doit être poncée avec un papier abrasif de grain #80 ou #100 afin d'améliorer l'adhérence.

APPRÊTS RECOMMANDÉS

Gypse neuf : Appliquer directement la Summum 3670

Bloc de béton/brique rugueuse : Appliquer le bouche-pore Proline 6006 pour niveler la surface ou appliquer la Summum 3670 directement.

Bois sans saignement Utiliser le Portico 270 ou appliquer directement la Summum 3670

Bois avec saignement tel que (*bois de cèdre rouge, de séquoia, exotique contreplaqué, bois recomposé et collé et tout bois avec saignement*): Appliquer une à deux couches de Block Plus 296 à base d'alkyde.

AVERTISSEMENT : LE BOIS EST UN MATÉRIAU NATUREL ET BIEN QU'IL SOIT TRAITÉ, DES SAIGNEMENTS PEUVENT RÉAPPARAÎTRE AVEC LE TEMPS

Nœuds de pin : Sceller les nœuds de pin avec le Stop Plus 298.

Aluminium, métal galvanisé: Adhéro Plus 290

Métal ferreux intérieur non rouillé : Adhéro hybride 297

Peinture au latex : Aucun apprêt n'est requis.

Peinture à l'alkyde : Une couche d'Adhéro Hybride 297.

APPLICATION

Ce produit est prêt à l'emploi et ne requiert aucune dilution. Bien mélanger avant l'utilisation. Appliquer deux couches de préférence croiser le sens d'application des 2 couches. Allouer un temps de séchage de 4 heures entre chaque couche. Afin de bien couvrir la surface, il est recommandé d'utiliser un rouleau de 15 mm anti-feutrant et un pinceau en nylon-polyester de qualité. Nettoyer les rouleaux et les pinceaux à l'eau tiède savonneuse après l'utilisation de ceux-ci.

ENTRETIEN

La Summum 3670-3 n'est pas conçue pour des nettoyages fréquents. Il faut que la peinture ait eu un temps de séchage minimal de 30 jours avant de procéder à un premier nettoyage. Utiliser de l'eau seulement. S'il y a une tache sur la surface on recommande de l'essuyer rapidement avec de l'eau seulement sans trop frotter. Nettoyer la surface d'un mouvement léger et circulaire. Si la tache persiste essayer de faire des retouches avec le même gallon.

GARANTIE

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.

MESURES DE SÉCURITÉ

- Tenir hors de la portée des enfants
- Garder le contenant fermé lorsque non-utilisé
- Éviter le gel

CONTACTEZ VOTRE MUNICIPALITÉ POUR DISPOSER DES CONTENANTS ET DES SURPLUS DE FAÇON ÉCOLOGIQUE.