



FICHE TECHNIQUE

ISO-RUST 4055

Peinture antirouille

Lustré

Alkyde phénolique

DESCRIPTION

L'**ISO-RUST 4055** au fini lustré est une peinture antirouille de couleur aluminium à base d'alkyde phénolique, de haute qualité, pour une utilisation extérieure. Elle est formulée pour protéger les surfaces de métal et répond parfaitement aux attentes du peintre professionnel. L'**ISO-RUST 4055** peut être utilisée pour des projets de types commerciaux, industriels et résidentiels.

USAGES

Cette peinture est applicable sur des surfaces extérieures. L'**ISO-RUST 4055** doit être appliquée sur des surfaces préparées et apprêtées adéquatement. Elle est recommandée pour les toitures en métal.

LIMITATIONS

Éviter toute application à des températures sous 10°C
Ne pas appliquer en plein soleil
Ne pas utiliser sur des planchers
Peut seulement être recouvert d'une peinture d'aluminium
Une poudre d'aluminium peut se former à la surface
Ne pas mélanger avec d'autres peintures

CARACTÉRISTIQUES

- L'excellente adhésion de l'**ISO-RUST 4055** lui permet d'être appliquée sur presque tous les types de surfaces, avec une préparation adéquate (voir la section **PRÉPARATION DE SURFACE** et la section **APPRÊTS RECOMMANDÉS**).
- Grâce à la flexibilité de l'alkyde phénolique, l'**ISO-RUST 4055** résiste très bien aux intempéries et à l'usure.
- Elle contient des pigments d'aluminium qui forme un feuillet et ralentit considérablement la formation de rouille.

INFORMATIONS TECHNIQUES

SÉCHAGE	Repeindre :	Au toucher :	Extérieur :
	18-24 heures	8 heures	Aucune pluie ne doit être prévue pour les 36 heures suivant l'application

À 25° Celsius
Taux d'humidité relative 50%

SUPERFICIE (pour 3.78 L) 37 - 42m² (400 - 450 pi²)
Varie selon la porosité de la surface

Épaisseur minimale recommandée du film Humide : 3.6 - 4.0 mils
Sec : 1.24 - 1.40 mils

Nettoyage Essence minérale (MF-SOL 450)

Résine Alkyde phénolique

Diluant Solvant

Inflammabilité Oui

Point d'éclair 42°C

% de solides en poids 47%

% de solides par volume 35%

COV <500 g/L

LUSTRE **60°** 100%

Lustré **85°** 100%

FORMAT

		946 ml	3,78 L	18,9 L
4055-0	Aluminium	X	X	X

PRÉPARATION DE SURFACE	APPRÊTS RECOMMANDÉS
<p>La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte, il est recommandé de nettoyer avec un dégraissant (TSP) afin d'éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Rincer à fond la surface entière. Les surfaces lustrées doivent être bien poncées et épuisées.</p> <p>Métal rouillé : Enlever la rouille et la peinture qui s'écaille ou se détache à l'aide d'une brosse d'acier, d'un grattoir ou d'un papier d'émeri. Il est toujours recommandé de nettoyer la surface avec un nettoyant-dérouillant pour métal afin d'améliorer l'inhibition de la rouille.</p>	<p>Métal ferreux extérieur : Appliquer une couche d'ISO-RUST 4350 gris ou 4370 rouge acier.</p> <p>Peinture au latex : Aucun apprêt n'est requis.</p> <p>Peinture à l'alkyde : Aucun apprêt n'est requis.</p> <p><i>Si la surface à apprêter n'est pas mentionnée, veuillez contacter un distributeur Peintures MF pour obtenir des conseils.</i></p>
APPLICATION	ENTREPOSAGE
<p>Ce produit est prêt à l'emploi et ne requiert aucune dilution. Bien mélanger avant l'utilisation. Appliquer une couche ou deux si nécessaire. Allouer un temps de séchage minimal de 18 heures entre chaque couche. Afin de bien couvrir la surface, il est recommandé d'utiliser un rouleau de 10mm anti-feutrante et un pinceau en soie naturelle de qualité. Nettoyer les rouleaux et les pinceaux à l'essence minérale (MF-SOL 450) après l'utilisation de ceux-ci.</p> <p>Pour une application par pulvérisation : Diluer avec un maximum de 10% de solvant.</p> <p>Pression : 2000 à 2500 lb/po²*</p> <p>Buse : 0.015 – 0.019*</p> <p><i>*Ces données peuvent varier selon la marque du fabricant de l'équipement.</i></p>	<p>Entreposer la peinture dans un endroit sec et maintenir la température entre 10°C et 30°C.</p>
GARANTIE	MESURES DE SÉCURITÉ
<p>Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tenir hors de la portée des enfants • Tenir loin des flammes et des étincelles • Garder le contenant fermé lorsque non-utilisé • Maintenir une bonne ventilation lors de l'application • Garder dans un endroit sec entre 10°C et 30°C

«Contactez votre municipalité pour disposer des contenants et des surplus de façon écologique »