



# METAL PLUS<sup>H2O</sup>

## Série 4700

Peinture antirouille DTM  
Semi-lustré à séchage rapide  
100% acrylique

### FICHE TECHNIQUE

#### DESCRIPTION

**Metal Plus H2O 4700** est une peinture de nouvelle génération, 100% acrylique à base d'eau de qualité suprême qui s'applique directement sur le métal (DTM). Cette peinture de haute qualité, sèche rapidement en un fini semi-lustré. **Metal Plus H2O 4700** est conçue spécialement pour adhérer sur toutes les surfaces de métal préparées adéquatement, à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle est formulée pour protéger le métal des intempéries. Elle répond parfaitement aux attentes du peintre professionnel. Cette peinture peut être utilisée pour des projets de types commerciaux, industriels et résidentiels.

#### USAGES

Cette peinture est applicable sur des surfaces de métal extérieures et intérieures. **Metal Plus H2O 4700** doit être appliquée sur des surfaces préparées et apprêtées adéquatement. Elle est recommandée pour les portes, les fenêtres, les clôtures, les toitures (pente minimal de 8-12), le mobilier en métal ainsi que l'équipement, la machinerie, les réservoirs d'acier, les structures métalliques et le fer ornemental. Son fini semi-lustré permet un nettoyage facile tout en offrant une résistance exceptionnelle.

#### LIMITATIONS

Éviter toute application à des températures sous 10°C  
Ne pas entreposer à une température supérieure à 40°C  
Ne pas appliquer en plein soleil  
Ne pas utiliser sur des planchers  
Ne pas colorer le blanc 4700-0  
Ne pas appliquer les bases teintées directement sur le métal ferreux  
Attendre 7 jours avant d'effectuer le premier nettoyage  
Ne pas mélanger avec d'autres peintures  
La glace et l'eau ne peuvent pas rester stagnantes sur les surfaces.

#### CARACTÉRISTIQUES

- L'excellente adhésion du **Metal Plus H2O 4700** lui permet d'être appliquée sur presque tous types de métaux ferreux ou non ferreux, avec une préparation adéquate (voir la section **PRÉPARATION DE SURFACE** et la section **APPRÊTS RECOMMANDÉS**).
- Ses propriétés hydrophobes et imperméable en font un produit de haute performance pour l'extérieur.
- Grâce à son excellente flexibilité, **Metal Plus H2O 4700** résiste très bien aux intempéries et à l'usure.
- Elle contient des inhibiteurs de corrosion qui ralentissent considérablement la formation de rouille.

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

SÉCHAGE	Repeindre :	Au toucher :	Extérieur :	
	4-6 heures	1 heure	Bases 0-1-2	Bases 4-5
			Aucune pluie ne doit être prévue pour les 8 heures suivant l'application	Aucune pluie ne doit être prévue pour les 24 heures suivant l'application

À 25° Celsius  
Taux d'humidité relative 50%  
Selon la couleur choisie.

**SUPERFICIE (pour 3.78 L)** 28 - 37 m<sup>2</sup> (300 - 400 pi<sup>2</sup>)  
Varie selon la porosité de la surface

**Épaisseur minimale recommandée du film** Humide : 4.0 - 5.50 mils  
Sec : 1.50 - 2.0 mils

**Nettoyage** Eau savonneuse

**Résine** Latex 100% acrylique

**Diluant** Eau

**Inflammabilité** Non

**Point d'éclair** N/A

**% de solides en poids** 50%

**% de solides par volume** 38%

**COV** <250 g/L

<b>LUSTRE Semi-lustré</b>	<b>60°</b>	35-45%
	<b>85°</b>	50-60%

La valeur est mesurée à partir du blanc. Elle peut varier selon la couleur choisie.

#### BASES À TEINTER      FORMAT

		946 ml	3,78 L	18,9 L
4700-0	Blanc		X	
4700-1	Base P		X	max. 2 oz de colorant/3,78 L
4700-2	Base M		X	max. 5 oz de colorant/3,78 L
4700-4	Base D		X	max. 8 oz de colorant/3,78 L
4700-5	Base A		X	max. 12 oz de colorant/3,78 L

Peintures MF inc., 1605 boul. Dagenais Ouest  
Laval, Québec ( H7L 5A3)

Support à la clientèle : 1-800-363-8034

www.peinturesmf.com

FT4700  
rév. 26 août 2019

PREPARATION DE SURFACE	APPRÊTS RECOMMANDÉS
<p>La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de savon et tout autre contaminant. Un grattage et un brossage mécanique est nécessaire afin d'enlever toute trace de rouille et de corrosion. De plus, pour les surfaces déjà peintes, enlever la peinture démontrant une adhérence faible et ou précaire. Dépolir les surfaces lisses et/ou lustrées. Bien dépeussier. Pour les métaux ferreux ayant des endroits difficiles d'accès, nettoyer avec le <b>conditionneur pour métal 467</b>.</p> <p><b>Surfaces déjà peintes :</b> Nettoyer la surface avec un nettoyeur/dégraissage (SSPC-SP1), par la suite, frotter la surface avec un outil mécanique (SSPC-SP2) ou électrique (SSPC-SP3) afin d'enlever toute trace de rouille, de corrosion, de tartre, de calamine et de toute peinture démontrant une adhérence faible et/ou précaire.</p> <p><b>Aluminium :</b> Nettoyer la surface avec un nettoyeur/dégraissage (SSPC-SP1), par la suite, utiliser le <b>conditionneur à métaux 467</b>. Bien rincer entre chaque étape. <b>Métal Ferreux :</b> Nettoyer la surface avec un nettoyeur/dégraissage (SSPC-SP1), par la suite, frotter la surface avec un outil mécanique (SSPC-SP2) ou électrique (SSPC-SP3) afin d'enlever toute trace de rouille, de corrosion, de tarte et de calamine.</p> <p><b>Acier Galvanisé :</b> Nettoyer la surface avec un nettoyeur/dégraissage (SSPC-SP1), par la suite, frotter la surface avec un outil mécanique (SSPC-SP2) afin d'obtenir un profil de surface de 1 mil. Apprêter les surfaces de métal dénudées la même journée.</p>	<p><b>Métal non-ferreux :</b> Appliquer le <b>Metal Plus H2O série 4700</b> directement sur la surface.</p> <p><b>Métal Ferreux :</b> Appliquer la première couche de <b>Metal Plus H2O 4700</b> blanc, suivi par une à deux couches de la couleur de votre choix.</p> <p><i>Si la surface à apprêter n'est pas mentionnée, veuillez contacter un distributeur Peintures MF pour obtenir des conseils.</i></p>
<b>APPLICATION</b>	<b>ENTRETIEN</b>
<p>Ce produit est prêt à l'emploi et ne requiert aucune dilution. Bien mélanger avant l'utilisation.</p> <p><b>Métal ferreux :</b> Il est préférable d'appliquer deux couches pour obtenir une meilleure protection et une finition uniforme.</p> <p><b>Métal non-ferreux :</b> L'application d'une couche est suffisante pour protéger la surface, cependant une deuxième couche procure une meilleure résistance.</p> <p>Allouer un temps de séchage minimal de 4 heures entre chaque couche et de 6 heures pour les couleurs foncées. Afin de bien couvrir la surface, il est recommandé d'utiliser un rouleau de 10mm anti-feutrant et un pinceau de fibre synthétique de qualité. Nettoyer les rouleaux et les pinceaux à l'eau savonneuse après l'utilisation de ceux-ci.</p>	<p>Allouer un temps de séchage minimal de 7 jours avant de procéder à un premier nettoyage. Utiliser uniquement des nettoyants doux, sans abrasifs, et un linge doux. Nettoyer la surface d'un mouvement léger et circulaire.</p>
<b>GARANTIE</b>	<b>ENTREPOSAGE</b>
<p>Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.</p>	<p><b>MESURES DE SÉCURITÉ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenir hors de la portée des enfants</li> <li>• Garder le contenant fermé lorsque non-utilisé</li> <li>• Éviter le gel</li> <li>• Garder dans un endroit sec entre 10°C et 30°C</li> </ul>

**«Contactez votre municipalité pour disposer des contenants et des surplus de façon écologique »**