

Description

Le Proline 6070 est un apprêt de scellement super opaque au latex acrylique, pour une utilisation intérieure. Il est facile à appliquer, sans éclaboussure et sèche rapidement. Il possède des bases teintables pouvant être colorées dans plus de 30 couleurs différentes. Il est conçu spécialement pour répondre aux attentes du peintre professionnel. Le Proline 6070 peut être utilisé pour des projets de types commerciaux, institutionnels et résidentiels.

Domaine d'application

Cet apprêt de scellement super opaque est applicable sur des surfaces intérieures. Il scelle et cache les réparations pour l'obtention d'un lustre uniforme avec la peinture de finition. Le Proline 6070 est recommandé pour des surfaces neuves telles que le gypse neuf, le béton et le bois.

Avantages

- Le Proline 6070 a été développé pour sceller les feuilles de gypse ainsi que les réparations afin d'obtenir un lustre uniforme lors de l'application de la couche de finition.
- Il sèche rapidement et peut être recouvert après seulement 4 heures
- Excellent pouvoir cachant
- Les bases teintables servent d'apprêt pour les couleurs manquant d'opacité
- Peut-être sablée après 3 heures de séchage

Limitations

- Éviter les applications sous 10°C
- Ne pas appliquer à l'extérieur
- Ne pas utiliser sur des planchers
- Ne pas appliquer sur des peintures alkydes ou lustrée
- Certaines couleurs ou changement drastique de couleurs peuvent nécessiter des couches supplémentaires de peinture

Données Techniques

Résine	Latex acrylique	
Couleur	Blanc	
Diluant	Eau	
Point d'éclair	N/A	
Inflammabilité	N/A	
Solides en poids	58+/-2	%
Solides en volume	44+/-2	%
COV	<50	g/l
Lustre	60°	N/A
Reffet	85°	N/A
La valeur est mesurée à partir du blanc. Elle peut varier selon la couleur		
Normes/Certifications	Admissible à LEED® v4 Certifié CDPH sur les émissions MPI Certifiée Catégorie #50, GPS-1, GPS-2 ACIA Produit approuvé	

Caractéristiques d'application

À 25° Celsius				
Taux d'humidité relative 50%				
Selon la couleur choisie.				
Taux d'étalement		37-46 m ² (300-400 pi ²)	gallon	
Épaisseur min	Humide	3,2-4,0	mils	
	Sec	1,41-1,76	mils	
Temps de séchage	Sec au toucher	30	min	
	Recouvrement	4	heures	
	Nettoyage	N/A	jours	
	Durcissement	30	jours	
Application	Pinceau	√		
	Rouleau	15	mm	
Dilution max 10%	Pistolet sans air (Buse 0,017-0,021)*	2000-2500	lb/po ²	
*Ces données peuvent varier selon le fabricant de l'équipement				
Condition d'application à l'extérieur	N/A			
Conservation	Température entre	10 et 30	°C	
Base à teinter	Formats			
		946 ml	3,78L	18,9L
	6070-0 Blanc		√	√
	6070-2 Base M		√	
6070-4 Base D		√		
			max. 8 oz de colorant /3,78 L	
			max. 11 oz de colorant /3,78 L	

Préparation de surface

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte, il est recommandé de nettoyer avec un dégraissant (TSP) afin d'éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Rincer à fond la surface entière. Les surfaces doivent être bien poncées et époussetées.

Présence de moisissure : Nettoyer la surface affectée avec un mélange de 1 partie d'eau javellisée pour 3 parties d'eau. Rincer à fond la surface entière.

Peinture qui écaille : À l'aide d'un grattoir, enlever la peinture affaiblie, ensuite poncer les rebords de la surface pour la rendre lisse. Un composé de réparation doit être utilisé afin de remplir les trous et les surfaces inégales. Poncer avec un papier abrasif de grain #100.

Gypse neuf : Afin d'éviter la création d'une texture indésirable sur la feuille de gypse, le composé à joint ne doit pas être poncé excessivement.

Béton/maçonnerie: Attendre que le béton/maçonnerie ait durci au moins 30 jours avant de le peindre.

Aluminium, métal galvanisé : Enlever toute trace d'oxydation (rouille), ensuite nettoyer avec le Métal Plus 467, Conditionneur pour métal

Bois : La surface doit être poncée avec un papier abrasif de grain #80 ou #100 afin de favoriser l'adhérence.

Application

Ce produit est prêt à l'emploi et ne requiert aucune dilution. Bien mélanger avant l'utilisation. Appliquer une couche ou deux si nécessaire. Allouer un temps de séchage minimal de 4 heures entre chaque couche. Afin de bien couvrir la surface, il est recommandé d'utiliser un rouleau de 15mm anti-feutrant et un pinceau en nylon-polyester de qualité. Nettoyer les rouleaux et les pinceaux à l'eau tiède savonneuse après l'utilisation de ceux-ci.

Pour une application par pulvérisation : Peut-être diluée avec un maximum de 10% d'eau.

Pression : 2000 à 2500 lb/po²*

Buse : 0.017 – 0.021*

*Ces données peuvent varier selon la marque du fabricant de l'équipement.

Entretien

Doit être recouvert.

Entreposage

Entreposer la peinture dans un endroit sec et maintenir la température entre 10°C et 30°C.

Garantie

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application

Mesures de sécurité

- Tenir hors de la portée des enfants
- Garder le contenant fermé lorsque non-utilisé
- Éviter le gel

Contactez votre municipalité pour disposer des contenants et des surplus de façon écologique.