

### FICHE TECHNIQUE

INTÉRIEUR

#### Description

Proline Eco 7070 est un apprêt scellant au latex acrylique à Zéro COV, pour une utilisation intérieure. Il est facile à appliquer et sèche rapidement. Proline Eco 7070 est conçu spécialement pour répondre aux attentes du peintre professionnel. Il peut être utilisé pour des projets de types commerciaux, institutionnels et résidentiels.

#### Domaine d'application

Cet apprêt de scellement est applicable sur des surfaces intérieures. Il scelle et cache les réparations pour l'obtention d'un lustre uniforme avec la peinture de finition. Proline Eco 7070 est recommandé pour des surfaces neuves telles que le gypse neuf, le béton, la maçonnerie et le bois.

#### Avantages

- Elle est idéale pour des projets LEED ou tout projet nécessitant une peinture à Zéro COV
- Approuvé MPI catégorie #149
- Le Proline Eco 7070 scelle les feuilles de gypse et le ciment à joint
- Proline Eco 7070 peut facilement être sablée après un temps de séchage de 3 heures
- Bon pouvoir cachant

#### Limitations

- Éviter les applications sous 10°C
- Ne pas appliquer à l'extérieur
- Ne pas utiliser sur des planchers
- Ne pas appliquer sur des peintures alkydes

#### Données Techniques

<b>Résine</b>	Latex acrylique		
<b>Couleur</b>	Blanc		
<b>Diluant</b>	Eau		
<b>Point d'éclair</b>	N/A		
<b>Inflammabilité</b>	N/A		
<b>Solides en poids</b>	57 ±2	%	
<b>Solides en volume</b>	41 ±2	%	
<b>COV</b>	Zéro COV		
<b>Lustre</b>	60°	N/A	%
<b>Reflet</b>	85°	N/A	%
La valeur est mesurée à partir du blanc. Elle peut varier selon la couleur choisie.			
<b>Normes</b>	<b>MPI</b>	Catégorie #149, GPS-1, GPS-2	
	<b>ONGC</b>	Type 1GP 119	
	<b>ACIA</b>	Produit approuvé	

#### Caractéristiques d'application

<b>À 25° Celsius</b>			
<b>Taux d'humidité relative 50%</b>			
<b>Selon la couleur choisie.</b>			
<b>Taux d'étalement</b>	37-46 m <sup>2</sup> (400-500pi <sup>2</sup> )		gallon
<b>Épaisseur min</b>	Humide	3,2-4,0	mils
	Sec	1,31-1,64	mils
<b>Temps de séchage</b>	Sec au toucher	30	min
	Recouvrement	4	heures
	Nettoyage	N/A	jours
	Durcissement	30	jours
<b>Application</b>	Pinceau	√	
	Rouleau	15	mm
Dilution max 10%	Pistolet sans air (Buse 0,017-0,021)*	2000-2500	lb/po <sup>2</sup>
*Ces données peuvent varier selon le fabricant de l'équipement			
<b>Condition d'application à l'extérieur</b>	N/A		
<b>Conservation</b>	Température entre	10 et 30	°C
<b>Base à teinter</b>	<b>Formats</b>		
	946 ml	3,78L	18,9L
7070-0 Blanc		√	√
<b>Apprêts recommandés</b>			
N/A			



# Série 7070

Apprêt scellant  
Latex acrylique



## FICHE TECHNIQUE

INTÉRIEUR

### Préparation de surface

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Les surfaces doivent être bien poncées et époussetées.

**Présence de moisissure** : Nettoyer la surface affectée avec un mélange de 1 partie d'eau javellisée pour 3 parties d'eau. Rincer à fond la surface entière.

**Gypse neuf** : Afin d'éviter la création d'une texture indésirable sur la feuille de gypse, le composé à joint ne doit pas être poncé excessivement

**Béton/maçonnerie**: Attendre qu'il ait durci au moins 30 jours avant de le peindre.

**Bois** : La surface doit être poncée avec un papier abrasif de grain #80 ou #100 afin de favoriser l'adhérence

### Application

Ce produit est prêt à l'emploi et ne requiert aucune dilution. Bien mélanger avant l'utilisation. Appliquer une couche ou deux si nécessaire. Allouer un temps de séchage minimal de 4 heures entre chaque couche. Afin de bien couvrir la surface, il est recommandé d'utiliser un rouleau de 15mm anti-feutrant et un pinceau en nylon-polyester de qualité. Nettoyer les rouleaux et les pinceaux à l'eau tiède savonneuse après l'utilisation de ceux-ci.

**Pour une application par pulvérisation** : Peut-être diluée avec un maximum de 10% d'eau.

Pression : 2000 à 2500 lb/po<sup>2</sup>\*

Buse : 0.017 – 0.021\*

\*Ces données peuvent varier selon la marque du fabricant de l'équipement.

### Entretien

Doit-être recouvert

### Entreposage

Entreposer la peinture dans un endroit sec et maintenir la température entre 10°C et 30°C.

### Garantie

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du manufacturier. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application

### Mesures de sécurité

- Tenir hors de la portée des enfants
- Garder le contenant fermé lorsque non-utilisé
- Éviter le gel

**Contactez votre municipalité pour disposer des contenants et des surplus de façon écologique**