

Description

755 est une peinture à base d'alkyde à retombées sèches, pour une application au fusil aux plafonds. Au fini mat cette peinture peut être utilisée dans des locaux commerciaux ou industriels.

Domaine d'application

Cette peinture est applicable sur des plafonds intérieurs d'une hauteur minimale de 10 pieds. Elle peut être appliquée sur des surfaces neuves ou déjà peintes préparées et apprêtées adéquatement, tel que le gypse, le bois, le béton, la maçonnerie le métal galvanisé et des structures métalliques.

Avantages

- Les retombées sèches au sol peuvent être balayées comme de la poussière lorsqu'elle est appliquée à une hauteur de 10 pieds et plus et à un taux d'humidité inférieur à 50% et que le sol est sec.
- Idéal pour les structures de métal non rouillées
- Idéal pour les plafonds en béton, gypse, bois
- Très bonne adhésion

Limitations

- Éviter toute application à des températures sous 10°C
- Ne protégera pas contre la rouille dans un endroit humide
- Selon la hauteur du bâtiment, il est préférable de recouvrir les planchers au cas où l'humidité relative dépasse les 50% durant l'application
- Ne s'applique pas au rouleau ni au pinceau
- Certains métaux galvanisés neufs peuvent avoir des contaminants à la surface, des tests d'adhésion sont recommandés

Données Techniques

Résine	Alkyde	
Couleur	Blanc	
Diluant	N/A	
Point d'éclair	30	°C
Inflammabilité	oui	
Solides en poids	71	%
Solides en volume	45	%
COV	<400	g/l
Lustre	60°	2,4 %
	80°	5 %
Norme	MPI	Certifié catégorie #55

Caractéristiques d'application

À 25° Celsius			
Taux d'humidité relative 50%			
Selon la couleur choisie.			
Taux d'étalement	Plafond ondulé avec poutres portante	26-38 m ² (275-400pi ²)	18,9 L
	Plafond plat	52-75 m ² (550-800pi ²)	18,9 L
Ces valeurs n'incluent pas les pertes. Plusieurs facteurs peuvent faire varier le taux d'étalement, présence et nombre de poutres, la complexité de la structure ainsi que la porosité de la surface.			
Taux d'étalement théorique: 720 pi ² par gallon à 1mil d'épaisseur sec			
Temps de séchage	Sec au toucher	15-30	min
	Recouvrement	30	min
	Nettoyage	N/A	
Application	Pinceau	N/A	
	Rouleau	N/A	mm
	Pistolet (Buse 0,015-0,019)*	2200-2800	lb/po ²
*Ces données peuvent varier selon le fabricant de l'équipement			
Condition d'application à l'extérieur		N/A	
Conservation	Température entre	10 et 30	°C
Base	Formats		
	946ml	3,78L	18,9L
755-0 Blanc			√

Préparation de surface

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte, nettoyer avec un dégraissant (TSP) afin d'éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Rincer à fond la surface entière et laisser sécher. Les surfaces doivent être bien poncées et époussetées.

Présence de moisissure : Nettoyer la surface affectée avec un mélange de 1 partie d'eau javellisée pour 3 parties d'eau. Rincer à fond la surface entière et laisser sécher.

Béton/maçonnerie : Attendre que le béton/maçonnerie ait durci au moins 30 jours avant de le peindre.

Aluminium, métal galvanisé: Enlever toute trace d'oxydation (rouille), ensuite nettoyer avec un dégraissant.

Métaux ferreux : Nettoyer la surface avec un nettoyeur/dégraissant (SSPC-SP1), par la suite, frotter la surface avec un outil mécanique (SSPC-SP2) ou électrique (SSPC-SP3) afin d'enlever toute trace de rouille.

Apprêts recommandés

Gypse : Aucun apprêt n'est requis

Béton/maçonnerie : Aucun apprêt n'est requis

Bois (Sans nœud ni tannin) : Aucun apprêt n'est requis.

Nœuds de pin : Sceller les nœuds de pin avec le Stop Plus 298.

Bois de cèdre rouge et de séquoia : Appliquer une couche de Block Plus 296 à base d'alkyde.

Aluminium, métal galvanisé: Aucun apprêt n'est requis, (voir limitation)

Métaux ferreux : Sur la rouille, appliquer Iso-Rust 4350 gris ou 4370 rouge acier ou le 4700-0 blanc en première couche

Peinture au latex : Aucun apprêt n'est requis.

Peinture à l'alkyde/ surface lustrée : Aucun apprêt n'est requis.

Application

Bien mélanger avant l'emploi. Il est important de garder le taux d'humidité en dessous de 50% tout au long de l'application afin que les retombées soient toujours sèches en respectant la hauteur de 10 pieds recommandées.

Garantie

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.

Mesures de sécurité

- Tenir hors de la portée des enfants
- Garder le contenant fermé lorsque non-utilisé
- Éviter le gel

Contactez votre municipalité pour disposer des contenants et des surplus de façon écologique.