



## FICHE TECHNIQUE



INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

# 7020

Semi-lustre  
100% acrylique

### DESCRIPTION

Proline Eco 7020 au fini semi-lustré est une peinture 100% acrylique à Zéro COV, pour une utilisation intérieure et extérieure. Elle est facile à appliquer, sans éclaboussures et sèche rapidement. Elle est conçue spécialement pour répondre aux attentes du peintre professionnel. Proline Eco 7020 peut être utilisée pour des projets de types commerciaux, institutionnels et résidentiels.

### DOMAINE D'APPLICATION

Cette peinture est applicable sur des surfaces intérieures et extérieures. Proline Eco 7020 doit être appliquée sur des surfaces préparées et apprêtées adéquatement. Elle est recommandée pour le gypse, le béton, le métal galvanisé, l'aluminium, la maçonnerie, le ciment et le bois. Son fini semi-lustré permet un nettoyage facile tout en offrant une très bonne résistance.

### AVANTAGES

- Elle est idéale pour des projets LEED ou tout projet nécessitant une peinture à Zéro COV.
- Approuvé MPI catégorie #147
- N'éclabousse pas, néanmoins lors des travaux, une protection minimale est requise pour les moulures et les planchers.
- Proline Eco 7020 offre une très bonne résistance aux nettoyages à l'eau tiède savonneuse. Elle conservera son lustre et une bonne rétention de couleur
- Disponible avec colorants à faibles COV conforme aux réglementations environnementales ou avec colorant 0 COV

### LIMITATIONS

- Éviter les applications sous 10°C
- Ne pas frotter avec des produits récurant ou à base d'ammoniac
- Ne pas utiliser sur des planchers
- Attendre 30 jours avant d'effectuer le premier nettoyage
- Certaines couleurs ou changement drastique de couleurs peuvent nécessiter des couches supplémentaires de peinture

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Résine</b>	100% acrylique	
<b>Couleur</b>	Blanc et bases	
<b>Diluant</b>	Eau	
<b>Point d'éclair</b>	N/A	
<b>Inflammabilité</b>	N/A	
<b>Solides en poids</b>	50+/-2	%
<b>Solides en volume</b>	40+/-2	%
<b>COV</b>	Zéro COV	g/l
<b>Lustre</b>	60°	50-60 %
<b>Reflet</b>	85°	65-85 %
La valeur est mesurée à partir du blanc. Elle peut varier selon la couleur choisie.		
<b>Normes / Certifications</b>	<b>LEED</b> Admissible à LEED® v4 Certifié CDPH sur les émissions Certifié Catégorie #147 <b>MPI</b> <b>ONGC</b> Type 1GP 138 <b>ACIA</b> Produit approuvé	

### CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

<b>À 25° Celsius</b>				
<b>Taux d'humidité relative 50%</b>				
<b>Selon la couleur choisie.</b>				
<b>Taux d'étalement</b>		37-46 m <sup>2</sup> (400-500pi <sup>2</sup> )	gallon	
<b>Épaisseur min</b>	Humide	3,2-4,0	mils	
	Sec	1,28-1,60	mils	
<b>Temps de séchage</b>	Sec au toucher	30	min	
	Recouvrement	4-8	heures	
	Nettoyage	30	jours	
	Durcissement	30	jours	
<b>Application</b>	Pinceau	√		
	Rouleau	15	mm	
Dilution max 10%	Pistolet sans air (Buse 0,017-0,021)*	2000-2500	lb/po <sup>2</sup>	
*Ces données peuvent varier selon le fabricant de l'équipement				
<b>Condition d'application à l'extérieur</b>		oui		
<b>Bases 0-1-2</b>	Aucune pluie suivant l'application	24	heures	
<b>Bases 4-5</b>	Aucune pluie suivant l'application	60	heures	
<b>Conservation</b>	Température entre	10 et 30	°C	
<b>Base à teinter</b>	<b>Formats</b>		La Proline Eco ne sera plus une peinture à 0 COV suite à une coloration	
	946 ml	3,78L		18,9L
7020-0 Blanc		√		√
7020-1 Base P		√		√
7020-2 Base M		√		
7020-4 Base D		√		
7020-5 Base A		√		
			max. 2 oz de colorant/3,78 L	
			max. 5 oz de colorant/3,78 L	
			max. 8 oz de colorant/3,78 L	
			max. 12 oz de colorant/3,78 L	



## FICHE TECHNIQUE



INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

7020

Semi-lustre  
100% acrylique

### PRÉPARATION DE SURFACE

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte, il est recommandé de nettoyer avec un dégraissant (TSP) afin d'éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Rincer à fond la surface entière. Les surfaces doivent être bien poncées et époussetées.

**Présence de moisissure :** Nettoyer la surface affectée avec un mélange de 1 partie d'eau javellisée pour 3 parties d'eau. Rincer à fond la surface entière.

**Peinture qui écaille :** À l'aide d'un grattoir, enlever la peinture affaiblie, ensuite poncer les rebords de la surface pour la rendre lisse. Un composé de réparation doit être utilisé afin de remplir les trous et les surfaces inégales. Poncer avec un papier abrasif de grain #100.

**Gypse neuf :** Afin d'éviter la création d'une texture indésirable sur la feuille de gypse, le composé à joint ne doit pas être poncé excessivement

**Béton/maçonnerie:** Attendre que le béton/maçonnerie ait durci au moins 30 jours avant de le peindre.

**Aluminium, métal galvanisé :** Enlever toute trace d'oxydation (rouille), ensuite nettoyer avec le Métal Plus 467, Conditionneur pour métal

**Bois :** La surface doit être poncée avec un papier abrasif de grain #80 ou #100 afin de favoriser l'adhésion.

### APPRÊTS RECOMMANDÉS

**Gypse :** Utiliser l'apprêt Proline 7070

**Blocs de béton /brique rugueuse :** Aucun ou utiliser le bouche pores Proline 6006 pour niveler la surface

**Béton neuf:** Aucun

**Bois neuf :** Adhéro Plus 290 ou Adhéro Hybride 297

**Nœuds de pin :** Stop Plus 298 sur les nœuds seulement

**Bois de cèdre rouge et de séquoia :** Appliquez une à deux couches de Block Plus 296 à base d'alkyde

**Aluminium/ métal galvanisé et métaux ferreux :** Adhéro Plus 290 ou Métal Plus 4700 blanc.

**Métaux ferreux intérieur non rouillés :** Adhéro Hybride 297

**Peinture Latex :** Aucun

**Peinture alkyde :** Adhéro Plus 290\* ou Adhéro Hybride 297

**Couleurs foncées :** Certaines couleurs foncées peuvent nécessiter l'application d'un apprêt teint d'une couleur foncée pour améliorer l'opacité. Utilisez les produits Proline 6070-2 et 6070-4 ou l'Adhéro Plus 290-2 et 290-4.

\*Voir limitations de l'Adhéro Plus 290

### APPLICATION

Ce produit est prêt à l'emploi et ne requiert aucune dilution. Bien mélanger avant l'utilisation. Appliquer une couche ou deux si nécessaire. Allouer un temps de séchage minimal de 4 heures entre chaque couche. Afin de bien couvrir la surface, il est recommandé d'utiliser un rouleau de 15mm anti-feutrant et un pinceau en nylon-polyester de qualité. Nettoyer les rouleaux et les pinceaux à l'eau tiède savonneuse après l'utilisation de ceux-ci.

Pour une application par pulvérisation : Diluer avec un maximum de 10% d'eau.

Pression : 2000 à 2500 lb/po<sup>2</sup>\*

Buse : 0.017- 0.021\*

\*Ces données peuvent varier selon la marque du fabricant de l'équipement.

### ENTRETIEN

La peinture nécessite un temps de séchage minimal de 30 jours avant de procéder à un premier nettoyage. Utiliser uniquement des nettoyants doux, sans abrasifs, et un linge doux. Nettoyer la surface d'un mouvement léger et circulaire

### ENTREPOSAGE

Entreposer la peinture dans un endroit sec et maintenir la température entre 10°C et 30°C.

### GARANTIE

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.

### MESURES DE SÉCURITÉ

- Tenir hors de la portée des enfants
- Garder le contenant fermé lorsque non-utilisé
- Éviter le gel

**Contactez votre municipalité pour disposer des contenants et des surplus de façon écologique**