



FICHE TECHNIQUE



INTÉRIEUR

7242

Velours  
Auto-scellant  
Latex acrylique

## DESCRIPTION

Proline Eco 7242 au fini velours est une peinture ultra cachante au latex acrylique à Zéro COV, pour une utilisation intérieure. Elle s'applique directement sur des surfaces poreuses. Elle est facile à appliquer, sans éclaboussures et sèche rapidement. Elle est conçue spécialement pour répondre aux attentes du peintre professionnel. Proline Eco 7242 peut être utilisée pour des projets de types commerciaux, institutionnels et résidentiels.

## DOMAINE D'APPLICATION

Cette peinture est applicable sur des surfaces intérieures. Proline Eco 7242 peut être appliquée directement sur des surfaces poreuses, non apprêtées. Elle est recommandée pour le gypse, le béton, la maçonnerie et le bois.

## AVANTAGES

- Pouvoir cachant exceptionnel
- Excellent cachant, masque la majorité des surfaces en deux couches ou moins. Une deuxième couche donnera un fini uniforme
- N'éclabousse pas, néanmoins lors des travaux, une protection minimale est requise pour les moulures et les planchers
- Peut facilement être sablée après un temps de séchage de 4 heures
- Nettoyage facile à l'eau tiède et au savon doux
- Idéale pour des projets LEED ou tout projet nécessitant une peinture à Zéro COV

## LIMITATIONS

- Éviter les applications sous 10°C
- Ne pas utiliser sur des planchers
- Ne pas appliquer à l'extérieur
- Attendre 30 jours avant d'effectuer le premier nettoyage

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Résine</b>	Latex acrylique	
<b>Couleur</b>	Blanc Nat	
<b>Diluant</b>	Eau	
<b>Point d'éclair</b>	N/A	
<b>Inflamabilité</b>	N/A	
<b>Solides en poids</b>	57 ±2	%
<b>Solides en volume</b>	42 ±2	%
<b>COV</b>	Zéro COV	g/l
<b>Lustre</b>	60°	4,5-6,0 %
	85°	14,0-18,0 %
La valeur est mesurée à partir du blanc. Elle peut varier selon la couleur choisie.		
<b>Normes / Certifications</b>	LEED Admissible à LEED® v4	

## CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

À 25° Celsius				
<b>Taux d'humidité relative 50%</b>				
<b>Selon la couleur choisie.</b>				
<b>Taux d'étalement</b>		37-46 m <sup>2</sup> (400-500pi <sup>2</sup> )	gallon	
<b>Épaisseur min</b>	Humide	3,2-4,0	mils	
	Sec	1,34-1,68	mils	
<b>Temps de séchage</b>	Sec au toucher	30	min	
	Recouvrement	4	heures	
	Nettoyage	30	jours	
	Durcissement	30	jours	
<b>Application</b>	Pinceau	√		
	Rouleau	15	mm	
Dilution max 10%	Pistolet sans air (Buse 0,017-0,021)*	2000-2500	lb/po <sup>2</sup>	
*Ces données peuvent varier selon le fabricant de l'équipement				
<b>Condition d'application à l'extérieur</b>		N/A		
<b>Conservation</b>	Température entre	10 et 30	°C	
<b>Base à teinter</b>	<b>Formats</b>		La Proline Eco ne sera plus une peinture à 0 COV suite à une coloration	
	946 ml	3,78L		18,9L
7242-3 Blanc Naturel		√	√	max. 3.5 oz de colorant/3,78 L



FICHE TECHNIQUE



INTÉRIEUR

7242

Velours  
Auto-scellant  
Latex acrylique

## PRÉPARATION DE SURFACE

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte, il est recommandé de nettoyer avec un dégraissant (TSP) afin d'éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Rincer à fond la surface entière. Les surfaces doivent être bien poncées et époussetées.

**Présence de moisissure** : Nettoyer la surface affectée avec un mélange de 1 partie d'eau javellisée pour 3 parties d'eau. Rincer à fond la surface entière.

**Peinture qui écaille** : À l'aide d'un grattoir, enlever la peinture affaiblie, ensuite poncer les rebords de la surface pour la rendre lisse. Un composé de réparation doit être utilisé afin de remplir les trous et les surfaces inégales. Poncer avec un papier abrasif de grain #100.

**Gypse neuf** : Afin d'éviter la création d'une texture indésirable sur la feuille de gypse, le composé à joint ne doit pas être poncé excessivement

**Béton/maçonnerie** : Attendre qu'il ait durci au moins 30 jours avant de le peindre.

**Aluminium, métal galvanisé et métaux ferreux** : Enlever toute trace d'oxydation (rouille), ensuite nettoyer avec le Métal Plus 467, Conditionneur pour métal

**Bois** : La surface doit être poncée avec un papier abrasif de grain #80 ou #100 afin de favoriser l'adhérence

## APPRÊTS RECOMMANDÉS

**Gypse** : Utiliser l'apprêt Proline Éco 7070

**Blocs de béton /brique rugueuse** : Aucun ou utiliser la bouche pores Proline 6006 pour niveler la surface

**Béton neuf** : Aucun

**Bois neuf** : Adhéro Plus 290 ou Adhéro Hybride 297

**Nœuds de pin** : Stop Plus 298 sur les nœuds seulement

**Bois de cèdre rouge et de séquoia** : Appliquez une à deux couches de Block Plus 296 à base d'alkyde

**Aluminium/ métal galvanisé** : Adhéro Plus 290 ou Métal Plus 4700 Blanc

**Métaux ferreux intérieur non rouillés** : Adhéro Hybride 297

**Peinture Latex** : Aucun

**Peinture alkyde** : Adhéro Plus 290\* ou Adhéro Hybride 297

\*Voir limitations de l'Adhéro Plus 290

## APPLICATION

Ce produit est prêt à l'emploi et ne requiert aucune dilution. Bien mélanger avant l'utilisation. Appliquer une couche ou deux si nécessaire. Allouer un temps de séchage minimal de 4 heures entre chaque couche. Afin de bien couvrir la surface, il est recommandé d'utiliser un rouleau de 15mm anti-feutrant et un pinceau en nylon-polyester de qualité. Nettoyer les rouleaux et les pinceaux à l'eau tiède savonneuse après l'utilisation de ceux-ci.

**Pour une application par pulvérisation** : Peut-être diluée avec un maximum de 10% d'eau.

Pression : 2000 à 2500 lb/po<sup>2</sup>\*

Buse : 0.017 – 0.021\*

\*Ces données peuvent varier selon la marque du fabricant de l'équipement.

## ENTRETIEN

La peinture nécessite un temps de séchage minimal de 30 jours avant de procéder à un premier nettoyage. Utiliser uniquement des nettoyeurs doux, sans abrasifs, et un linge doux. Nettoyer la surface d'un mouvement léger et circulaire

## ENTREPOSAGE

Entreposer la peinture dans un endroit sec et maintenir la température entre 10°C et 30°C.

## GARANTIE

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application

## Mesures de sécurité

- Tenir hors de la portée des enfants
- Garder le contenant fermé lorsque non-utilisé
- Éviter le gel

**Contactez votre municipalité pour disposer des contenants et des surplus de façon écologique.**



FICHE TECHNIQUE



INTÉRIEUR



**7242**

Velours  
Auto-scellant  
Latex acrylique